

## POWER ELASTIC

Augsta līmeņa un augstas veiktspējas akrila līme LVT un gumijas grīdas segumiem

### PRIEKŠROCĪBAS

- Universāla līme visu veidu mīkstajiem grīdas segumiem
- Visām situācijām, pat komerciālajām un rūpnieciskajām telpām ar lielu noslodzi
- Uzstādīšana ar špakteļlāpstiņu vai veltnīti
- Ļoti īss gaidīšanas laiks: 5-10 min
- Atvēršanas laiks: 25-30 min
- Augsta veiktspēja, nofiksē grīdas segumu ātri un paliekoši
- Noturība pret krēslu un slimnīcu gultu riteņiem
- Nesatur šķīdinātājus, bez smaržas
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis
- Piemērots starojuma sildīšanai
- Zems patēriņš, augsta produktivitāte
- Atjaunošana: izmantošanai uz esoša PVC grīdas seguma vai neporainas virsmas, piemēram, metāla

Bostik Power Elastic ir universāla augsta līmeņa un augstas veiktspējas akrila līme, kas paredzēta dažādiem komerciālajiem grīdas segumiem (īpašiem LVT, gumijas, linoleja, kā arī paklāju, visu veidu PVC, trauslu flīžu, dabīgās šķiedras u.c. segumiem), nesatur šķīdinātājus, ļoti zems GOS līmenis, bez smaržas.

Tā ir ērti lietojama akrila līme uz ūdens bāzes, kas piemērota:

- LVT loksnēm vai flīzēm;
- gumijas grīdas segumiem līdz 3,5 mm;
- linolejam;
- viendabīgam PVC;
- neviendabīgam PVC;
- daudzslāņu grīdas segumiem;
- putu vinilam;
- trauslām flīzēm;
- visu veidu paklājiem;
- dabīgajai šķiedrai (kokosrieksta, sizala, jūras aļģu);

Lietošanai tikai iekštelpās.  
Iesaka lielākā daļa ražotāju.

### TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	Ziloņkaula
Blīvums (NF: T76.300)	1,25 +/- 0,05
Gaidīšanas laiks*	5-10 min
Atvēršanas laiks	25-30 min
Gatavība intensīvai staigāšanai	pēc 24 stundām
Optimāls savienojums	pēc 48 stundām
Lietošanas temperatūra	no + 10°C līdz 25°C
Sasalšana/atkušana	Atkausējams līdz - 5°C

Nav uzliesmojošs lietošanas laikā

\*Mērījumi veikti pie 23°C, 55% relatīvā gaisa mitruma, ar normālas absorbēšanas spējas apakšklāju

## LIETOŠANA

### SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jāgruntē, lai novērstu pārmērīgu absorbēšanu. Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar Bostik Primasol R; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m<sup>2</sup>/kārtā). Atlikušā mitruma saturam ir jābūt >3% cementa klonam un >0.5% anhidrīta klonam.

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

## LIETOŠANA

Uzklājiet vienmērīgu kārtu visai darba virsmai ar piemērotu robotu ķelli (atkarībā no pamatnes porainības un raupjuma).

### Grīdas seguma vai konkrētās pamatnes veids

Izmantojamā robotā ķelle	(TKB standarts)	Vidējais patēriņš uz m <sup>2</sup>
Grīdas segumi ar gludu pamatni	A2	300 g/m <sup>2</sup>
Grīdas segumi ar nedaudz raupju pamatni	B1	350 g/m <sup>2</sup>
Grīdas segumi ar raupju pamatni, piemēram,	B2	400 g/m <sup>2</sup>

kokosšķiedra, sizals u.c.		
---------------------------	--	--

## PIEZĪMES

Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

## TĪRĪŠANA

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi. Sakaltušus līmes traipus uz grīdas seguma un rokām var notīrīt ar īpašo Bostik krēmu "Dermosafe nettoyage".

## PATĒRIŅŠ

300-400 g/m<sup>2</sup>

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -5°C. Ja produkts sasalst, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-48 stundām. Labi samaisiet pirms lietošanas.

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaits/paletes	Svītrkods
3060 2646	6 kg plastmasas spainis	80	35492124668 31
3024 3157	13 kg plastmasas spainis	33	35492124661 14

## DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK līmēm uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti

jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība 7 495 787 31 71



**Bostik LLC**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,  
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss : (495) 787 31

72

E-pasts: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)