

PRIMABOIS

Grunts koka virsmām

PRIEKŠROCĪBAS

- Universāla grunts
- Nesatur šķīdinātājus un nav uzliesmojoša
- Ātri žūstoša
- Īpaši piemērota koka grīdas dēļiem
- Piemērota lietošanai ar visām Bostik ar šķiedru pastiprinātām masām.
- Ērta lietošana
- Bez smaržas: var lietot visur.

LIETOŠANA

PRIMABOIS ir divkomponentu grunts koka grīdas dēļu un parketa, mitrumizturīgu skaidu plākšņu un saplākšņa sagatavošanai pirms mūsu ar sintētisko šķiedru pastiprināto izlīdzinošo savienojumu uzklāšanas.

PRIMABOIS ir universāla grunts, kas var kalpot kā:

- šuvju un koka grīdu defektu aizpildīšanas/labojanas masa grīdas pastiprināšanai un plaisāšanas mazināšanai
- parketa grunts izcilas liptspējas nodrošināšanai
- mitrumaizsargājoša grunts koka pamatei pret pašizlīdzinošajos savienojumos esošo mitrumu. Var lietot visās vietās, arī apdzīvotās vai pieejamās sabiedrībai.

Lietošanai tikai iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Grunts veids	Specifiska sveķu dispersija uz ūdens bāzes bez šķīdinātājiem + pulveris uz cementa bāzes
Krāsa pēc sajaukšanas	Tumši brūna
Uzliesmošanas temperatūra	Nav uzliesmojoša
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +25°C. Materiāla un pamatnes temperatūra ne zemāka par +10°C
Glabāšanas laiks	aptuveni 1 stunda
Sausa pārklāšanai ar masu ar šķiedras pastiprinājumu	pēc 4 stundām
Sacietēšana līdz gatavībai staigāšanai	pēc 2 stundām
Sala jutīgums	

UZGLABĀŠANA

Aptuveni 350-600 g/m² sajauktas grunts atkarībā no pamatnes un uzklāšanas metodes.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar PRIMABOIS grunts uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. NEPIEĻAUJIET saskari ar ādu un acīm. Neelpojiet tvaikus. Nepieļaujiet noplūdes. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaits/palēte	Svītrkods
305073 42	14,5 kg maiss + kanna	24	3549210023 456

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss: (495) 787 31
72
E-pasts: inforu@bostik.com



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Apakšklājiem jābūt nebojātiem, ar pietiekamu stiepes un spiedes izturību, uz tiem nedrīkst būt cementa piens, plaisas un strukturāli defekti, netīrumi, putekļi, tauki, cietēšanas savienojumi, hermētiķi vai cits piesārņojums, kas traucē izveidot pienācīgu savienojumu. Sacietējuši, stingri un ūdensnecaurlaidīgi līmes pārpalikumi ir mehāniski jāatdala līdz minimumam. Mīksti un neizturīgi līmes pārpalikumi un izlīdzinošie apakšklāji ir pilnībā jānoņem. Koka grīdas atlikušā mitruma saturam ir jābūt no 7 līdz 11%. Koka grīdām nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Parketam aizpildiet šuves starp dēļiem un tam uzklājiet grunti vienā gājienā.

PIELIETOJUMS

Sajauciet 10 kg pulvera ar 4,5 kg sveķu tīrā traukā, līdz tiek iegūta vienmērīga, tumši brūna krāsa. Izmantojiet elektrisko urbi un maisīšanas lāpstiņu (< 500 apgr./min.).

Vienmērīgi uzklājiet grunti ar izlīdzināšanas lāpstiņu. Ļaujiet nožūt aptuveni 4 stundas (atkarībā no pamatnes, ventilācijas, mitruma un temperatūras).

Tālākos darbus veiciet tikai pēc pilnīgas izžūšanas. Šaubu gadījumā nogaidiet vēl. Izlīdzinošais apakšklājs ir jāuzklāj aptuveni 4 stundu laikā.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Mazgāt ar siltu ūdeni, kamēr grunts vēl nav sakaltusi. Sacietējušas šļakatas var noņemt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 350-600 g/m² sajauktas grunts atkarībā no pamatnes un uzklāšanas metodes.