



PRIMER 5075

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2018.02.01.

PRODUKTA APRAKSTS

Vienkomponenta cietējoša grunts, kas paredzēta Bostik PU Construction Jointing Compound 2637, Silmax Building Compound 2620 un Multi Seal 2640. Nodrošina klimatnoturīgu stiprinājumu pie pamatnes/apakšklāja. Cietēšana notiek saskarē ar gaisā esošo mitrumu. Grunts arī veido ķīmisku savienojumu ar hermētiķi.

PIELIETOJUMA SFĒRA

Lieto gruntēšanai pirms savienošanas ar PU Construction Jointing Compound 2637, savienojot ar Silmax Building Compound 2620 vai Multi Seal 2640 uz porainām virsmām, piemēram, betona, ķieģeļiem, akmens un koka. Koku, it īpaši tīkkoku, ir svarīgi iepriekš apstrādāt. Grunts ir labi piemērota arī dažādu veidu metālam un plastmasai, taču pirms tam ir jāveic izmēģinājums.

DARBA NORĀDĪJUMI

Virsmām ir jābūt tīrām un attīrītām no putekļiem un taukiem. Uzklājiet ar otu uz savienojuma virsmām, līdz virsma ir piesūcināta. Ļoti absorbējošām un porainām virsmām var būt nepieciešama divreizēja apstrāde. Pirms savienošanas ļaujiet izžūt vismaz 30 minūtes vai tik ilgi, līdz virsma ir sausa pieskaroties, taču ne ilgāk kā 4 stundas (laika intervāls 23°C temperatūrā). Piezīme! Gaismas iedarbībā grunts var kļūt tumšāka un nosmērēt gaisas krāsas virsmas. Tas ir jāņem vērā, to lietojot. Ja iepakojums tiek vairākkārt atvērts, saturs kļūst ļoti dzeltenīgs. Ja tā notiek, grunti nedrīkst lietot.

DROŠĪBA

Izstrādājums ir viegli uzliesmojošs un potenciāli bīstams. Tā lietošanai ir nepieciešama efektīva ventilācija vai A2 tipa elpceļu aizsardzības aprīkojuma lietošana. Plašāka informācija ir sniegta drošības datu lapā.

TEHNISKIE PARAMETRI

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Konsistence | Zema viskozitāte |
| Cietēšanas sistēma | Žūšana un cietēšana |
| Atšķaidīšana | Nav paredzēts atšķaidīt |
| Uzliesmojošs | Jā |
| Uzliesmošanas temperatūra | + 1°C |
| Blīvums | aptuv. 0,9 |
| Krāsa | Caurspīdīga, iedzeltena |
| Cieto daļiņu saturs | aptuveni 30% |
| Šķīdinātāji | Ksilols, MEK |
| Uzglabāšanas laiks | 9 mēneši neatvērtā iepakojumā |
| Pārklājums | aptuveni 1pm savienojumam/litrā |

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Saistību atruna: Visu sniegto tehnisko datu, kā arī norādījumu un ieteikumu pamatā ir dažādi veiktie izmēģinājumi un mūsu pieredze. To mērķis ir palīdzēt lietotājam izvēlēties vispiemērotāko darba metodi un sasniegt vislabākos iespējamus rezultātus.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborja

Tālr.: +46 (0)42-19 50 00, fakss: +46 (0)42 19 50

Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs nevaram uzņemties atbildību par produkta lietošanas rezultātiem.