

BOSTIK PU CORDON

PU līme/hermētiķis aizmalošanai

PRIEKŠROCĪBAS

- Paredzētais pielietojums: var izmantot visu veidu koksnei un neapstrādātam vai rūpnieciski apstrādātam koka grīdas segumam
- Gatavs lietošanai
- Vienkārša lietošana
- Nesatur šķīdinātājus un ūdeni, bez smaržas, ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase
- Ļoti zems MDI saturs, zem 0,1%
- Augstas malas uzturēšanas īpašības
- Atgūst sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai pagarinājuma

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

BOSTIK PU CORDON ir vienkomponenta poliuretāna līme/hermētiķis, kas ir piemērots parketa grīdas seguma fiksēšanai ar aizmalošanu.

Piemērots visu veidu parketa līmēšanai:

- neapstrādātam un rūpnieciski apstrādātam parketam;
- ozola un kastaņa dēļiem, eksotiskai koksnei, dažādu veidu līmējamajai koksnei;
- lamināta grīdas segumam.

Samazina soļu troksni.

BOSTIK PU CORDON var lietot līmēšanai pie visu veidu pamatnēm: piemēram, betona klona, cementa/smilšu klona, grīdas saplākšņa un kokskaidu plātnēm, keramikas flīzēm, anhidrīta klona.

Parketam virs zemgrīdas apkures izmantojiet mūsu vienkomponenta poliuretāna līmi, ko uzklāt ar robotu ķelli.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	šķīdinātājus nesaturoša vienkomponenta poliuretāna
Krāsa	ozols
Īpatnējais svars (NF T76.300)	aptuveni 1,2
Cietība	pēc Šora A: aptuveni 40
Cietēšanas ātrums pēc 24 stundām	3 mm +20°C temperatūrā un 50% relatīvajā gaisa mitrumā
Bez putekļiem	2 stundas
Pilna sacietēšana	pēc 24-48 stundām
Elastīgā atjaunošanās modulis pie 100% pagarinājuma	> 80% 0,6 MPa
Sagraušanas pagarinājums	> 250%
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C
Temperatūras noturība	No -30°C līdz +80°C
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	Pēc 24 stundām dzīvojamās telpās, pēc 48 stundām telpās ar augstu staigāšanas intensitāti
Slīpēšana un apdare ir jāveic 4 dienas pēc parketa uzstādīšanas	

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi

sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

LIETOŠANA

Ievietojiet cilindru paredzētajā pistolē un nogrieziet galu pirms uzgaļa uzstādīšanas. Nogrieziet uzgali tā, lai iegūtu piemērotu līnijas diametru (aptuveni 3-5 mm) atbilstoši pamatnes raupjumam un uzstādāmās koksnes prasībām. Izspiediet nepārtrauktu līniju garenim elementiem (dēļiem, loksnēm, līstēm) vai uzklājiet punktu veidā paneļiem vai nelieliem elementiem. Piesitiet elementus vietā ar gumijas āmuru vai āmuru un piesitamā klucīti.

Elementi ir jāsavieno 20 minūšu laikā. Vienmēr ievērojiet noteikto iestrādes laiku.

Izspiediet līnijas ar 5-10 cm atstarpi atbilstoši parketa biezumam, veidam un ražotāja ieteikumiem.

Ja jālieto robota ķelle, lietojiet roboto ķelli Nr. 4.

Uzstādiet parketu pa 1 m² lielam laukumam.

Atstājiet uzgali uz atvērtā cilindra; lai lietotu to vēlreiz, nomainiet uzgali.

Piesitiet grīdas dēļus vietā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku līmes pārnesi uz parketa apakšpusi.

Atstājiet vismaz 8 mm vietu pa sienu perimetru.

Atstarpes izmēri: 0,15% no iekļājamās grīdas laukuma vislielākā izmēra.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,

Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31

72

E-pasts: inforu@bostik.com

PIEZĪMES

- Nodrošiniet, lai darba vietā nebūtu putekļu.
- Attaukojiet eļļainu koksni (piemēram, tīkkoku) ar acetonu.
- Glabājiet parketu sausā vietā.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentus un noplūdes var tīrīt ar acetonu. Sacietējušas šļakatas var noņemt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

16 garummetri ar 5 mm līnijas diametru no katras 310 ml tūbas

UZGLABĀŠANA

Līdz 9 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK PU CORDON uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Satur izocianātu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Neēdiet un nedzeriet uzstādīšanas laikā. Ieteicams lietot aizsargcimdus.

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro.

Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaitis/pallete	Svītrkods
305095 91	Mīksts cilindra iepakojums 600 ml – 12 gab. katrā	880	3549210012 405

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 31 72



