

RENOGRUND PU RAPID

POLIURETĀNA GRUNTS MINERĀLO PAMATŅU STIPRINĀŠANAI

PRIEKŠROCIBAS

- Plašs pielietojums
- Ļauj nostiprināt nepietiekami izturīgas minerālās pamatnes
- Uzklājot vairākās kārtās, veido ūdensnecaurļaidīgu slāni

LIETOŠANAS JOMA

Renogrund PU Rapid ir vienkomponenta grunts uzsūcošām un neuzsūcošām pamatnēm: betonam, ģipša un cementa izlīdzinošajām kārtām, magnēzija grīdām, keramikas flīzēm, kā arī kokam. Renogrund PU Rapid lieto minerālo pamatņu fizikāli mehānisko rādītāju palielināšanai. Grunti Renogrund PU Rapid var izmantot ūdensnecaurļaidīga pārklājuma izveidei.

UZMANĪBU! Neizmantojot magnēzija un kalcija sulfāta pamatņu aizsardzībai pret kapilārā ūdens celšanos.

PAMATŅU SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, bez netīrumiem un putekļiem. Nodrupušās daļiņas jānoņem mehāniski. Pārlicinieties, ka cauri nesūcas ūdens.

UZKLĀŠANA

Grunti Renogrund PU Rapid uzklāj uz sagatavotas virsmas vienmērīgā kārtā ar rullīti. Uzklājot grunti, jāizvairās no peļķu rašanās. Lai izveidotu ūdensnecaurļaidīgu slāni, grunts jāuzklāj 2 kārtās ar 1-2 stundu žāvēšanas pārtraukumu atkarībā no relatīvā mitruma telpā un pamatnes uzsūktspējas, taču ne ilgāk par 6 stundām. Nākamā kārta jāuzklāj šķērsām



iepriekšējās kārtas uzklāšanas virzienam. Strādājot ar gludām pamatnēm, lai palielinātu turpmāko pārklājumu saķeri, uz tikko uzklātas grunts jāuzber sausa kvarca smilts. Smilts pārpalikums pēc izžūšanas ir jānotīra.

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, taču pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI⁽¹⁾

Bāze	poliuretāns
Krāsa	brūna
Blīvums	1,2 g/cm ³
Daļējā nožūšana	1-2 stundas
Pilnīga nožūšana	24 stundas
Lietošanas temperatūra	no +15 °C līdz +25 °C
Patēriņš	kā grunts 150 g/m ² ūdensnecaurļaidīgam slānim 250-300 g/m ² (1-2 kārtas)

(1) Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, normāli uzsūcošām pamatnēm, lietojot ieteicamos darbarīkus.

PIEZĪMES

Parketa ieklāšana jāuzsāk ne agrāk kā 24 stundas pēc grunts uzklāšanas.

DARBARĪKA TĪRĪŠANA

Svaigi traipi un darbarīki jānotīra ar šķīdinātāju 300 vai acetonu.

DARBA AIZSARDZĪBA

Glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Darba laikā jālieto individuālie ādas un acu aizsarglīdzekļi.

GLABĀŠANA

Maksimāli 1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, +5 °C līdz +30 °C temperatūrā. Nepieļaut sasalšanu.

Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018

Maskava, Dvinceva iela 12, korp. 1

Tālr.: (495) 787 31 71

Fakss: (495) 787 31 72

E-pasts: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

IEPAKOJUMS

7 un 20 kg kannas

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādiem ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītiem zaudējumiem. Kompānija Bostik patur tiesības veikt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

