

# SIL 85 VITRAGE



## *Skābes silikona hermētiķis Stikla spoguļi*

### OTSTARVE

Skābes silikona hermētiķis stikla virsmu blīvēšanai un durvju un logu blīvēšanai.  
Piemērots daudzām kustīgām blīvēm (brilles / spoguļi).  
Mark SNJF brilles - 1. kategorijas elastomēra blīvējums - bez stikla un alumīnija.  
Stikla un spoguļu blīvējums (elastīgi pārklājumi)  
Metāla konstrukciju saspiešana  
Stikla / koka, stikla / stikla, stikla / alumīnija, alumīnija / alumīnija saspiešana un savienošana

### Leguvumi

- atzīmējiet SNJF stiklu G25E
- Darbs telpās un ārā
- Izcila laika apstākļu izturība un izturība laika gaitā
- Ļoti laba ekstrūzija
- Izturīgs pret vibrāciju un temperatūru no -50 ° C līdz 150 ° C
- Lieliski pielīmē bez plāksteriem, stikla, alumīnija, keramikas, koka

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Krāsas: balta - caurspīdīga  
Kremācija: 20 minūtes  
Aizsargāt no putekļiem: 40 minūtes  
Ripināšanas ātrums: 2 mm 24 stundās  
Shore cietība A: 10  
Ilgmūžība: 300%  
Uzstādīšanas temperatūra: 5 ° C ... 40 ° C  
Darba temperatūra: -40 ° C līdz 100 ° C

### UZSTĀDĪŠANA

#### PAMATI

Substrātiem jābūt tīram, sausam, veselīgam (nav pulverveida), jāmazgā putekļi un tauki.

#### PIRMS NOMA

Noņemiet visas lūzuma vai slikti lipīgās detaļas.

Blīvējošais materiāls tiek uzstādīts ar ekstrūzijas palīdzību, ja nepieciešams, uz blīvējuma apakšas. Pēc ekstrūzijas nospiediet un notīriet blīvējuma lenti 10 minūtes ar ziepju tuvās lāpstiņu. Lai nodrošinātu labu adhēziju, izvairieties no saskares ar ziepēm un ūdeni kontakttīkls.

Valkājiet SNJF specifikācijas.

**BRĪDINĀJUMI**

- Nelietojiet marmoru, varu, cinku.
- Uzliesmošanas risks, pakļauts EPDM vai neoprēna gumijai.
- Izžāvējot, atbrīvo etiķskābi - Lietot labi vēdināmā telpā.

**TĪRĪŠANA**

- Svaigas traipus ar baltu spirtu.
- žāvēti traipi ar skrāpēšanu.

**IZDEVUMI**

Apmēram 6 metri vienā kārtridžā vienā blīvē ar diametru 10 × 5 mm.

**UZGLABĀŠANA**

12 mēneši aizzīmogatā oriģinālajā iepakojumā, saldēti 5 ° C līdz 30 ° C temperatūrā.

**PAKETE**

Kood	UC	PCB	GENCOD
30136882	White - Chuck, 310 ml	12	3549210031055
30136872	Caurspīdīgs - Chuck, 310 ml	12	3549210031062
30137691	Must - tinte, 310 ml	12	3549210031086

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), kā arī iespēju nosūtīt jums drošības datu lapu pa faksu.

*Piesardzības pasākumi tiek noteikti saskaņā ar vidējiem lietošanas standartiem. Piesardzības pasākumu ievērošana ir obligāta, taču tie neatbrīvo no pienākuma izmēģināt produktus iepriekš, jo īpaši pirmajos lietošanas un / vai pamatnosacījumos, darba vietās vai vides aizsardzības ierobežojumos. Veikt piesardzības pasākumus mūsu drošības datu lapās.*

