

SIL 95 ĒKĀM

MŪRNICĪBA /
KRĀSOŠANA



Neitrāls silikona hermētiķis. Deformācijas šuve.



PIELIETOJUMS

Neitrāls silikona hermētiķis smagu un vieglu izstrādājumu blīvēšanai: deformācijas šuves.

Piekaramo fasāžu, metāla celtniecības izstrādājumu, koka vai PVC un citu sintētisko materiālu (ABS, poliesteris) šuvēm. Stiklojumu savienošanai.

Hermētiskas šuves celtniecības ārdarbiem.

Ventilācijas kanāli.

Grīdas seguma blīvēšana saskaņā ar D.T.U. 53.2.

Lieliska saķere ar betonu, mūri, stiklu, emalju, keramiku, alumīniju.

Etikete SNJF sienu pildīšanai un ēku elementu hermētiskumam - F25E un G25E klases fasāde un stiklojums - uz betona, alumīnija un stikla bez grunts.

PRIEKŠROCĪBAS

- Izmantošanai iekštelpās/ārā.
- Bez šķīdinātāja, bez izocianātiem
- Etiķetes SNJF fasādei un stiklojumam: F25E/G25E
- Nebojā metālus
- Lieliska izturība pret novecošanos un ultravioleto starojumu
- Lieliska izspiešanas spēja.
- Bez smaržas.
- Lieliska adhēzija bez grunts ar betonu, mūri, alumīniju, koku, stiklu, PVC.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

- Krāsas: caurspīdīgs - balts (RAL 9003) - pelēks - melns - akmens.
- Apžūšana: 15 mn / bez putekļiem: 30 mn
- Polimerizācijas ātrums: apmēram 2 mm / 24 h
- Shore cietība A: 18
- Izstiepšanās deformējot: 300 %
- Darba temperatūra: +5°C līdz +40°C
- Lietošanas temperatūra: -40°C līdz +100°C

PIELIETOJUMS

VIRSMAS

Pamatnei jābūt veselai, sausai, tīrai, bez putekļiem, attaukotai, bez plaisām un jāatbilst spēkā esošajiem DTU un profesionālajiem noteikumiem. Izveidot vienmērīgu šuvi ar manuālu vai pneimatisku pistoli: nogludināt ar ziepjūdenī iemērktu lāpstiņu.

UZKLĀŠANA

Hermētiķis tiek uzklāts ar ekstrūzijas palīdzību, ja nepieciešams, savienojuma apakšdaļā. Pēc ekstrūzijas 10 minūšu laikā nospiež un nogludināt hermētiķa joslu ar špaktelāpstiņu, kas iemērcta ziepjūdenī. Lai saglabātu labu saķeri, sekot, lai tā nenokļūst starp hermētiķi un saskares virsmu.

BRĪDINĀJUMS

Saskarē ar EPDM un neoprēna gumiju var balēt krāsa.

TĪRĪŠANA

- Svaigs produkts: ar tīrīšanas salveti vai AK šķīdinātāju.
- Sausš produkts: skrāpējot.

PATĒRIŅŠ

- Apmēram 6 lineārie metri ar vienu patronu 10 x 5 mm šuvei.
- Apmēram 12 m šuvei ar 5 mm diametru.

UZGLABĀŠANA

18 mēneši slēgtā oriģinālajā iepakojumā, kas uzglabāts bez sala robežās no + 5°C līdz + 30°C.

IEPAKOJUMS

Kods	UC	PCB	GENCOD
30138281	Balta - 310 ml patrona	12	3549210031130
30138271	Caurspīdīga - 310 ml patrona	12	3549210031147
30138291	Pelēka - 310 ml patrona	12	3549210031154
30139321	Melna - 310 ml patrona	12	3549210031161
30138301	Akmens - 310 ml patrona	12	3549210031185

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības datu lapas un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu.

Pielietošanas ieteikumi ir noteikti atbilstoši vidējiem lietošanas standartiem. Tie obligāti jāievēro, tomēr nepieciešamas iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās lietošanas gadījumā un/vai īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz pamatni, būvi vai vidi. Piesardzības pasākumus lietošanā skatīt mūsu drošības datu lapās.



Bostik AS - Celtniecības departaments - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -
Tehniskā dienesta fakss: 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr