



# SPORTCOL

Divkomponentu PU līme mākslīgajam zālājam

## PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta savienojuma efektivitāte (liptspēja un kohēzija)
- Noturība pret ārējiem laika apstākļiem
- Izcila mitrumizturība
- Augsta temperatūras izturība: līdz 120°C
- Ilgs iestrādes laiks : līdz 45 min 20°C temperatūrā
- Nav nepieciešams gaidīšanas laiks
- Universāla, liptspēja pie dažādām pamatnēm: neaustām loksnēm rotaļlaukumiem, betona, grīdas saplākšņa, metāla u.c.
- 6 kg vai 12 kg iepakojums
- Cietinātājs dozēts maisā, ērta lietošana

## LIETOŠANA

SPORTCOL ir augstas efektivitātes divkomponentu poliuretāna līme, kas īpaši paredzēta visu veidu sintētiskā zālāja līmēšanai telpās un ārā.

Izstrādājums ir zaļā krāsā.

To var lietot arī dažādu grīdas segumu uz gumijas bāzes līmēšanai.

## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	divkomponentu poliuretāna līme
Krāsa	zaļa (RAL 6025)
Darba laiks	aptuveni 45 minūtes 20°C temperatūrā
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	aptuveni 24 stundas atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +5°C līdz +30°C

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

### SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdznam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliedziniet, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar EPONAL 336 tvaika barjeru.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

Īpaši āra rotāļlaukumiem: uzklāšana ir jāveic sausā laikā, kad apkārtējā temperatūra pārsniedz 5°C. Uzklājiet neaustās loksnes, ievērojot ražotāja norādījumus.

### PIELIETOJUMS

Katrā komplektā ir viens maiss (6 kg komplekts) vai 2 maisi (12 kg komplekts) cietinātāja. Viss daudzums ir jāpievieno plastmasas mucā esošajiem sveķiem.

Sajauciet abus komponentus ar elektrisko urbi un maisīšanas lāpstiņu (200-300 apgr./min), līdz tiek iegūta vienmērīgi zaļa krāsa bez svītrām. Nemaisiet lielā ātrumā: augsta temperatūra saīsinās maisījuma glabāšanas laiku.

Vienmērīgi uzklājiet līmi uz virsmas ar: - sintētiskā zālāja līmēšanai pie neaustām loksniem: robotu ķelli Nr. C3 = uzklājiet aptuveni 500 g uz garummetru.

Līmētās virsmas platums ir vismaz 240 mm visā lokšņu garumā. - Visiem grīdas segumiem ar gludu, pulētu apakšpusi: roboto ķelli Nr. A5 = uzklājiet aptuveni 300 g/m<sup>2</sup> - visiem grīdas segumiem ar raupju apakšpusi: roboto ķelli Nr. 2-B1 = uzklājiet aptuveni 400-500 g/m<sup>2</sup> - grīdas segumiem ar gumijas pamatni: roboto ķelli Nr. 3-B2 = uzklājiet aptuveni 600-700g/m<sup>2</sup>.

Nav nepieciešams gaidīšanas laiks. Izstrādājumam ir sākotnējā saķere, kas līmes plēves cietēšanas laikā uzlabojas.

Deformētiem vai stingriem grīdas segumiem var būt nepieciešams uzlikt smagumu un noturēt tos vietā līdz pilnai izžūšanai. Cietēšanas ātrums ir atkarīgs no temperatūras un uzklātās līmes daudzuma (jo lielāks daudzums, jo ātrāk līme sasilst un cietē).

Iekļājiet grīdas segumu, kamēr līme vēl ir lipīga. Ar rīvēšanas klucīti un/vai veltni izspiediet gaisu un nodrošiniet labu līmes pārnasi. Atkārtojiet pēc 30-40 minūtēm.

Šuves ir jāpastrādā atbilstoši ražotāja ieteikumiem un saskaņā ar būvniecības standartiem.

### PIEZĪMES

- Mitrumā var izveidoties līmes plēve.
- Nelietojiet lietū.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

### TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentus var tīrīt ar acetonu.

### UZGLABĀŠANA

Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C.

### VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar Bostik līmi uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

**IEPAKOJUMS**

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
3060318 6	6 kg komplekts	1	84126636461 74

**Bostik LLC**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,  
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1  
Tālrunis: (495) 787 31 71      Fakss : (495) 787 31  
72  
E-pasts: inforu@bostik.com