

## TARBICOL PU 2K

### DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA LĪME VISIEM PARKETA VEIDIEM

#### PRIEKŠROCIBAS

- Lieliska saķere ar visiem pamatņu veidiem: betonu, koku, metālu, flīzēm, anhidrīta izlīdzinošo kārtu
- Piemērota iekšdarbiem
- Augsta mitrumizturība
- Siltumizturība: līdz +120 °C
- Nesatur ūdeni un organiskos šķīdinātājus (nedeformē koksni)
- Viegli uzklājama ar lāpstiņu
- Piemērota apsildāmajām grīdām.

#### LIETOŠANAS JOMA

Līme ir piemērota visu parketa veidu no lielākās daļas koka sugu ieklāšanai uz uzsūcošām un neuzsūcošām pamatnēm;

- jebkāda biezuma un garuma parkets
- neapstrādāts vai lakots parkets
- mozaīkas parkets
- parketa dēļi
- rūpnieciskais parkets

#### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**PAMATŅU VEIDI IEKLĀŠANAI:** sagatavotas betona virsmas, izlīdzinošās kārtas uz cementa bāzes, KSP un finieris.

#### CEMENTA UN BETONA PAMATŅU SAGATAVOŠANA

Pamatnēm jābūt cietām, līdzenām, tīrām, sausām, bez putekļiem un taukiem.

*Virsmas mitrums seguma ieklāšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 4 %. Ja mitrums ir lielāks par 4 %, lietojiet sistēmu EPONAL 376/336.*

Betona plāksnes vai cementa izlīdzinošās kārtas jā sagatavo ar izlīdzinošajiem maisījumiem ROXOL.



#### TEHNISKIE RAKSTUROJUMI<sup>(1)</sup>

Pamatne	Poliuretāns
Bļivums	1,58 ±0,02 g/cm <sup>3</sup> .
Viskozitāte	65000 mPa·s + 15 °C
Ārējais izskats:	līme - pasta
Krāsa	dzintardzeltena
Laiks atvērtā stāvoklī	ap 80 minūtēm +20 °C
Iestrādes laiks	40-45 minūtes +20 °C un 25-30 minūtes +30 °C
Saistīšanās	ap 48 stundām
Ievade ekspluatācijā	dzīvojamās telpas - ap 24 stundām, intensīva pārvietošanās - ap 48 stundām
Gatavs ciklēšanai un slīpēšanai	vismaz pēc 72 stundām
Lietošanas temperatūra*	no +10 līdz +30 °C
Patēriņš	800-1400 g/m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup>Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma normālajām vērtībām, normāli uzsūcošām pamatnēm, lietojot ieteicamos darbarīkus.

\* Pirms sākt lietot, ieteicams paturēt līmes iepakojumu istabas apstākļos vismaz 12 stundas.

## PRASĪBAS KOKSNEI

Parketa ieklāšanas brīdī koksnes apakšējās kārtas materiāla: finiera, lāgu, pamatnes dēļu, starpliku, mitrumam jābūt ne vairāk par 10-12 % seguma dēļiem, saliekamā parketa un gabalparketa dēļiem, parketa dēļiem un parketa grīdas vairogiem.

Relatīvajam gaisa mitrumam, ieklājot grīdas un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, jābūt ne lielākam par 60 % un ne mazākam par 40 %.

## LĪMES UZKLĀŠANA

Sajauciet abus komponentus ar maisītāju (rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt 300 apgr./min), lai iegūtu viendabīgu dzintardzeltenas krāsas maisījumu bez dzīslajumiem. Nepieļaujiet pārāk lielu sajaukšanas ātrumu, jo temperatūras celšanās saīsina līmes iestrādes laiku. Uzklājiet līmi ar roboto lāpstiņu B3 vai B12 uz pamatnes virsmas, ņemot pa 800-1400 g/m<sup>2</sup>.

Optimālam iestrādes laikam visa sajauktā līme uzreiz jāuzklāj uz pamatnēm.

Ieklājot parketu, jāatstāj vismaz 8 mm sprauga no sienas visā telpas perimetrā. Spraugas platuma aprēķina noteikums – 0,15 % no katra lielākā ar parketu sedzamās virsmas izmēra. Šīs spraugas tiks nosegtas ar grīdlīstēm.

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

### Bostik LLC

OOO «BOSTIK» 127018 Maskava, Dvincev 12, korp. 1  
Tālr.: (495) 787 31 71 Fakss: (495) 787 31 72  
E-pasts: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

## PIEZĪMES

- Glabājiet parketu sausā telpā, aizvērtā iepakojumā. Uzmanīgi izlasiet parketa ražotāja ieklāšanas instrukciju un stingri ievērojiet tā ieteikumus.

- Neieklājiet parketu, ja relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 60%.

- Mitruma iedarbība ieklāšanas laikā var izraisīt putošanos.

- Apsildāmām grīdām: sildīšana jāieslēdz vismaz 3 nedēļas pirms parketa ieklāšanas un jāizslēdz vismaz 48 stundas pirms tās. Apsildes temperatūra jāceļ pakāpeniski, tikai paejot nedēļai pēc ieklāšanas.

- Vismaz 48 stundas pirms darbu veikšanas novietojiet parketu ieklāšanas vietā, lai līdzsvarotu mitrumu.

- Svaigi traipi un darbarīki jātīra ar acetonu.

- Rūpīgi aiztaisiet līmes iepakojumu pēc lietošanas.

## GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Glabāt un transportēt aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, +5 līdz +35 °C temperatūrā. Derīguma termiņš – 12 mēneši, glabājot aizvērtā iepakojumā.

## IEPAKOJUMS

10 kg spainis

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

Tehniskais apraksts LK Nr. 48 (01.2017.)

