

## TEX 3000

Akrila līme paklāju un tekstila grīdas segumiem

### PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta saķere
- **Ātra cietēšana (5-10 min atvēršanas laiks)**
- Augsta noturība
- Vienkārša lietošana
- Var lietot vietās ar vāju ventilāciju vai sabiedriskās vietās
- Augsta kohēzija (līdzvērtīga līmēm uz spirta bāzes)
- Ātri sacietē līdz gatavībai staigāšanai
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Noturīga pret krēslu riteņiem
- Salizturība līdz -10 grādiem.

TEX 3000 ir akrila līme, kas īpaši izstrādāta sintētisko paklāju ar filca aizmuguri, paklāju ar lateksa putu aizmuguri, polipropilēna (ActionBac®), neausta tekstila, dabīgo materiālu (kokosšķiedras, sizala un jūras aļģu) paklāju ar lateksa aizmuguri līmēšanai. Lietošanai uz betona, smilšu/cementa klona, anhidrīta klona, pašizlīdzinošajiem apakšklājiem, grīdas saplākšņa un koksnes apakšklājiem. Iesaka lielākie ražotāji.

Lietošanai tikai iekštelpās.

### TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	akrila līme
Krāsa	ziloņkaula
Īpatnējais svars (nf t76.300)	1,4 ± 0,05
Uzliesmošanas temperatūra	nav uzliesmojošs
Atvēršanas laiks	aptuveni 5-10 minūtes atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Iestrādes laiks	aptuveni 45 minūtes
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	aptuveni 18 stundas atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C. Materiāla un pamatnes temperatūra ne zemāka par +10°C
Pilna sacietēšana	pēc 48 stundām atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem
Sasalšanas/atkuššanas stabilitāte līdz -10°C	

## LIETOŠANA

### SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdzenam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri. Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus. Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus. Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jāgruntē, lai novērstu pārmērīgu absorbēšanu. Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar IMPREGLUE grunti uz šķīdinātāja bāzes; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m<sup>2</sup>/kārtā).

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar Eponal 336 mitruma tvaika barjeras pārklājumu.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

## LIETOŠANA

Uzklājiet vienmērīgu kārtu visai darba virsmai ar piemērotu robotu ķelli (atkarībā no pamatnes porainības un raupjuma).

Visiem segumiem ar gludu, pulētu apakšpusi (paklājiem ar putu aizmuguri, neaustam tekstilam) izmantojiet robotu ķelli Nr. 2 (vai Vācijas TKB standarta B1): uzklājiet aptuveni 300-350 g/m<sup>2</sup>.

Visiem segumiem ar raupju apakšpusi (ActionBac, kokosšķiedras, sizala un jūras aļģu paklājiem ar lateksa aizmuguri) izmantojiet robotu ķelli Nr. 3 (vai Vācijas TKB standarta B2): uzklājiet aptuveni 400 g/m<sup>2</sup>.

Nepieļaujiet peļķu veidošanos. Paredziet pietiekamu atvēršanas laiku: aptuveni 5-10

minūtes atkarībā no temperatūras un mitruma apstākļiem, pamatnes absorbēšanas spējas un grīdas seguma veida. Iekļājiet grīdas segumu, kamēr līme vēl ir lipīga un ar saķeri. Ar rīvēšanas klucīti un/vai veltni izspiediet gaisu un nodrošiniet labu līmes pārnesi. Atkārtojiet pēc 30-40 minūtēm.

## PIEZĪMES

- Vienmēr ievērojiet paredzamo cietēšanas laiku.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

## TĪRĪŠANA

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi.

## PATĒRIŅŠ

300-400 g/m<sup>2</sup>

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 12 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Jūtīgs pret salu.

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaits/palete	Svītrkods
3024 5633	Plastmasas spainis, 20 kg	24	35492100308 81

## DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms darba ar TEX 3000 uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt

nepieciešams) veikt iepriekšējus  
izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju  
lapās norādītos piesardzības pasākumus.



BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 31 71

**Bostik LLC**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,  
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss : (495) 787 31

72

E-pasts: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)