

UNIPLAN

Gatavs izlīdzinošā sastāva maisījums smalkai apstrādei no 0,5 līdz 2 mm

PRIEKŠROCĪBAS

- Gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni
- Var lietot smalku caurumu aizpildīšanai betonā
- Izcila noturība pret statisko slodzi un nodilumu
- Mehāniskās īpašības piemērotas vietām ar augstu staigāšanas intensitāti
- Var lietot uz vertikālām virsmām, piemēram, pakāpienu vertikālajām daļām
- Izcila uzklāšanas un mehāniskās īpašības
- Uz piemērotām virsmām nav nepieciešama grunts

UNIPLAN izlīdzinošais sastāvs ir piemērots smalkai apdarei uz:

- vecās līmes atliekām;
- atjaunotām kokšķiedru plātnēm;
- koka kāpnēm;
- vecām grīdas flīzēm;
- cementa klonā;
- pakāpienu vertikālās daļas atjaunošanai.

To var uzklāt slāņos ar biezumu no 0,5 līdz 2 mm.

Lietošanai tikai iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Sastāvs	Sintētiska pasta
Krāsa	gaiši pelēka
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C
Žūšanas laiks	12-24 stundas +20°C temperatūrā

Sala jutīgums

Noturīgs pret mēbeļu riteņiem.

LIETOŠANA

SAGATAVOŠANA

Apakšklājiem jābūt nebojātiem, ar pietiekamu stiepes un spiedes izturību, uz tiem nedrīkst būt cementa piens, plaisas un strukturāli defekti, netīrumi, putekļi, tauki, cietēšanas savienojumi, hermētiķi vai cits piesārņojums, kas traucē izveidot pienācīgu savienojumu.

Pamatnes atlikušais mitruma līmenis nedrīkst pārsniegt 3%. Ja tā nav, izmantojiet Eponal 336 hidroizolācijas grunti.

Sacietējuši, stingri un ūdensnecaurlaidīgi līmes pārpalikumi ir mehāniski jāatdala līdz minimumam. Mīksti un neizturīgi līmes pārpalikumi un pašlīmeņojošie apakšklāji ir pilnībā jānoņem.

LIETOŠANA

Samaisiet tieši pirms lietošanas.

Lietošanai gatavs izstrādājums – nepievienojiet ūdeni.

Izlīdzināšanas un līmeņošanas masa ir jāuzklāj uz pamatnes un jāizlīdzina ar nerūsējošā

tērauda izlīdzināšanas lāpstiņu. Izklājiet masu līdz nulles līmenim, lai aizpildītu poras, pēc tam izlīdziniet un vienmērīgi ieklājiet vēlamajā biezumā.

Sargājiet no pārāk ātras izžūšanas, piemēram, tiešu saules staru, caurvēja vai augstas telpas temperatūras ietekmē. Turpretim, nepietiekama gaisa plūsma un zema temperatūra ievērojami paildzinās žūšanu. Neieklājiet grīdas segumu, kamēr masa nav pilnībā izžuvusi.

TĪRĪŠANA

Svaigas noplūdes un instrumentus tīriet ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

1,6 kg/m² 1 mm biezumam

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 9 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz 30°C. Jutīgs pret salu.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Skaitis/paleta	Svītrkods
30110820	Plastmasas spainis	33	5412726108208

	, 15 kg		
--	---------	--	--

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms darba ar UNIPLAN uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 31 71

