



WALL SUPER

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2017.03.27.

PRODUKTA APRAKSTS

Wall Super ir ar polimēru pastiprināta cietes līme ar īpaši augstu savienojuma stiprību. Veido stipru savienojumu ar lielāko daļu virsmu sausās vietās.

PIELIETOJUMA SFĒRA

Wall Super ir paredzēts stikla šķiedras sienas segumu, tekstila sienas segumu (tapešu ar džutas vai lina aizmuguri, neaustu vinila tapešu), vinila un akrila konstrukcijas ar papīra aizmuguri, poliestera, stikla šķiedras vai auduma sienas segumu piekāršanai sausās vietās. Virsma var būt absorbējoša, piemēram, ģipškartons, kokskaidu plātne vai kokšķiedras plātne, betons vai apmetums, vai izolēta, piemēram, krāsota.

DARBA NORĀDĪJUMI

Ģipša, kokskaidu plātņu un kokšķiedras plātņu iepriekšēja apstrāde: Aizšpaktelējiet paneļu savienojumus un skrūvju caurumus un uzklājiet špaktelētajām virsmām līmes kārtiņu. Betons vai apmetums: Nošpaktelējiet, noslīpējiet ar smilšpapīru un uzklājiet līmes kārtiņu. Papīra sienas segumi: Noņemiet vajīgās tapetes un iegrieziet stūrus. Aizšpaktelējiet caurumus, šuves un nelīdzenumus, noslīpējiet ar smilšpapīru un uzklājiet līmes kārtiņu. Vinila tapetes uz papīra bāzes: Atdaliet un noplēsiet augšējo slāni. Citos gadījumos rīkojieties tāpat kā ar parastajām papīra tapetēm. Krāsotās virsmas: Noslīpējiet un nomazgājiet ar krāsas tīrītāju, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni. Aizšpaktelējiet visus nelīdzenumus, noslīpējiet ar smilšpapīru un uzklājiet līmes kārtiņu. Noslīpējiet visas gruntētās virsmas ar smilšpapīru. Līmes kārtiņas uzklāšana (izmēra noteikšana): Wall Super atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3. Stikla šķiedras un džutas auduma sienas segumu piekāršana: Ar veltnīti uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz virsmas. Uzklājiet līmi atbilstoši 1-2 garumam. Pielieciet tapetes, kamēr līme vēl ir lipīga. Nepieļaujiet līmes iesūkšanos audumā. Rūpīgi piespiediet tapetes vietā ar plastmasas vai tērauda špakteļlāpstiņu. Ja materiāls ir jāgriez, galīgā piespiešana ir jāveic pēdējā iespējamā brīdī. Nepārkrāsot ātrāk kā 24 stundas pēc tapešu piekāršanas. Vinila un akrila struktūras tapetes vai vinila tapetes ar papīra aizmuguri: Ja ražotājs nav noteicis citādi, ar veltnīti uzklājiet vienmērīgu līmes kārtu tapetes aizmugurē. Salokiet loksnes un atstājiet tās uz dažām minūtēm. Rūpīgi piespiediet tapetes vietā ar plastmasas vai tērauda špakteļlāpstiņu. Vinila sienas segumi ar poliestera aizmuguri, stikla šķiedras vai auduma sienas segumi: Ar veltnīti uzklājiet līmi uz sienas. Ar otu izspiediet gaisa burbuļus no vidus uz malām. Nodrošiniet, lai visās savienojuma vietās būtu pietiekami daudz līmes. Uzmanīgi notīriet līmes paliekas uz tapetes redzamās virsmas ar samitrinātu sūkli, kamēr līme nav izžuvusi. Vinila tapešu līmi pārklājiet ar mitrās zonas līmi. Ievērojiet materiāla ražotāja norādījumus.

DROŠĪBA

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem produkta sastāvdaļas nav klasificētas kā bīstamas veselībai vai ugunsdrošas. Plašāka informācija ir sniegta izstrādājuma drošības datu lapā.

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. +46 (0)42-19 50
00



TEHNISKIE PARAMETRI

Līmvielas veids	Vienkārša līme
Līmviela	PVAc un ciete
Šķīdinātājs	Ūdens
Konsistence	Tiksotropa
Krāsa	Balta
Lietošanas temperatūra	Ne zemāka par +18°C
Tīrīšanas līdzeklis	Ūdens
Blīvums	1,06 g/cm ³
Cieto daļiņu saturs	22 ± 1% no svara
Līmes patēriņš	3-6 m ² /litrs atkarībā no materiāla un lietošanas metodes.
Uzliesmojošs	Nē
Glabāšanas laiks	12 mēneši temperatūrā no +10°C līdz 20°C neatvērtā iesaiņojumā. Sargāt no sasalšanas.
Lietošanas instrumenti	Veltnītis, ota vai izsmidzināšanas aprīkojums

**SAZINIETIES AR
MUMS**

**TĀLR. 042-19 50
00**

