

XTREM'PLUS

MŪRNICĪBA /

KRĀSOŠANA



Universāls hermētiķis, divi vienā: savienošana un līmēšana
Etīķete SNJF Facade.
Iekštelpās / ārā.



PIELIETOJUMS

Universāls hibrīdtehnoloģiju hermētiķis visa veida savienošanai un līmēšanai ikdienas celtniecībā. Veic tādas pašas funkcijas kā parastais poliuretāna hermētiķis, bet bez šķīdinātāja vai izocianāta.

- **Līmē:** grīdlīstes, pakāpienu malu profilus, griestu karnīzes, paneļus, dakstiņus...
 - Adhēzija ar visiem materiāliem: betonu, mūri, koku, ķieģeļiem, dakstiņiem, stiklu, metālu, keramiku, epoksīdu, poliestēru ...
 - Iekštelpās/ ārā.
- **Hermētiskums:** deformācijas un frakcionēšanas šuves, mūra, starpsienu, galdniecības izstrādājumu blīvēšana.

PRIEKŠROCĪBAS

- Daudzveidīgi materiāli, daudzveidīgas pamatnes.
- Salīp ar mitrām pamatnēm
- Var krāsot
- Viegla ekstrūzija
- Etīķete SNJF Facade 25E klase
- Universāls: savienošanai un līmēšanai
- Hibrīdtehnoloģija: bez šķīdinātāja, bez izocianātiem
- Lieliska izturība pret novecošanos, vibrāciju, laika apstākļiem un UV starojumu

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

- Krāsa: balta
- Apžūšana: 45 mn / bez putekļiem: 50 mn
- Polimerizācijas ātrums: apmēram 3 mm / 24 h
- Shore cietība A: 50
- Izstiepšanās deformējot: > 250%
- Darba temperatūra: +5°C līdz +40°C
- Lietošanas temperatūra: -40°C līdz +100°C

PIELIETOJUMS

Pamatnei jābūt veselai, tīrai, bez putekļiem, attaukotai, bez plaisām un jāatbilst spēkā esošajiem DTU un profesionālajiem noteikumiem.

Uzklāt ar manuālo vai pneimatisko pistoli ar vienmērīgu spiedienu.

- **Limēšana:** Uzklāt uz fiksējamā elementa joslas vai valnīšu formā, saspiest un ļaut polimerizēties. Nemanipulēt ar savienojumu sekojošajās 24 h.
- **Hermētiskums:** Izveidot šuvi, vienmērīgi uzklājot hermētiku, ja nepieciešams, šuves apakšā (ierobežojot šuves dziļumu līdz 2/3 no tās platuma), tad nogludināt ar ziepjūdeni iemērktu lāpstīņu.

TĪRĪŠANA

Svaigs produkts: ar tīrīšanas salvetēm vai AK šķīdinātāju.

Sausš produkts: ar skrāpēšanu.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 6 m joslām ar diametru 5 mm.

6 m 10 x 5 mm šuvei.

UZGLABĀŠANA

12 mēnešus oriģinālajā slēgtajā iepakojumā, kas uzglabāts sausā telpā un pasargāts no sala, no +5°C līdz +25°.

Iepakoījums

Kods	UC	PCB	GENCOD
30114310	Balta - 290 ml patrona	12	3549210031239

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības datu lapas un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu.

Pielietošanas ieteikumi ir noteikti atbilstoši vidējiem lietošanas standartiem. Tie obligāti jāievēro, tomēr nepieciešamas iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās lietošanas gadījumā un/vai īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz pamatni, būvi vai vidi. Piesardzības pasākumus lietošanā skatīt mūsu drošības datu lapās.



Bostik AS - Celtniecības departaments - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -
Tehniskā dienesta fakss: 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr