

XTREM'FAST

DAUDZVEIDĪGA IZMANTOŠANA

IEKŠTELPĀS & ĀRĀ



Ātrdarbīgs fiksācijas hermētiķis speciāli ārdarbiem un mitrām telpām.



PIELIETOJUMS

Daudzveidīgas fiksācijas hermētiķis ar ātru polimerizāciju. Saderīgs ar visiem materiāliem: ķieģeļiem, betonu, dabīgiem akmeņiem, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, sintētiskiem materiāliem, koku, skaidu plāksnēm, korķi, keramiku, PVC.

Īpaši izstrādāts līmēšanai:

- *ārā*: apšuvums, paneļi, jumts, dakstiņi, karnīzes, priekšmetu fiksēšana.
- *vannas istabā un mitrās telpās*:: PVC paneļi, spoguļi, dažādi priekšmeti ...

Piemērots arī ēkas interjera priekšmetu visu veidu līmēšanai : paneļiem, grīdlīstēm, griestu karnīzēm, pakāpienu malu profiliem, pakāpienu renovācijas sistēmām, spoguļiem, līstēm, keramikai ...

PRIEKŠROCĪBAS

- Polimerizējas 4 reizes ātrāk nekā parastais hermētiķis.
- Lieliska sākotnējā saķere.
- Hibrīdtehnoloģija: bez šķīdinātāja, bez izocianātiem.
- Ļoti laba izturība pret laikapstākļiem, temperatūras svārstībām un UV stariem.
- Saķere ar nerūsējošām mitrām pamatnēm.
- Izmantošanai iekštelpās/ārā.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Hibrīdtehnoloģija

Krāsa: balta

Apžūšana: 20 min

Shore cietība A: 55

Izstiešanās deformējot: > 150%

Darba temperatūra: +5°C līdz +35°C

Lietošanas temperatūra: -40°C līdz +100°C

Galīgā sacietēšana: 24 stundas atkarībā no pamatnes un lietošanas apstākļiem.

PIELIETOJUMS

Pamatnei jābūt veselai, sausai, tīrai, bez putekļiem, attaukotai, bez plaisām un jāatbilst spēkā esošajiem DTU un profesionālajiem noteikumiem.

Uzklāt ar manuālu vai pneimatisku pistoli joslu vai valnīšu formā, kas izvietoti apmēram 15 cm attālumā, nospieš

un ļaut polimerizēties.

Sacietē pēc 6 stundām.

Galīgā sacietēšana: 24 stundas atkarībā no pamatnes un lietošanas apstākļiem.

TĪRĪŠANA

Svaigs produkts: ar tīrīšanas salveti vai AK šķīdinātāju.

Sauss produkts: skrāpējot.

PATĒRIŅŠ

apmēram 10 m šuvei ar 5 mm diametru

UZGLABĀŠANA

18 mēnešus oriģinālajā slēgtajā iepakojumā, kas uzglabāts sausā telpā un pasargāts no sala, no +5°C līdz +25°

IEPAKOJUMS

Kods	UC	PCB	GENCOD
30114300	Balta - 290 ml patrona	12	3549210031420

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības datu lapas un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu.

Pielietošanas ieteikumi ir noteikti atbilstoši vidējiem lietošanas standartiem. Tie obligāti jāievēro, tomēr nepieciešamas iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās lietošanas gadījumā un/vai īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz pamatni, būvi vai vidi. Piesardzības pasākumus lietošanā skatīt mūsu drošības datu lapās.

