

H550

SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

AUKŠTOS KOKYBĖS UNIVERSALUS HIBRIDINIS HERMETIKAS-KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Universali klijavimo ir izoliavimo priemonė, skirta naudoti patalpų viduje ir lauke.
- Neprarandantys tamprumo
- Be izocianatų ir tirpiklių
- Puikiai sukimba su daugeliu net ir drėgnų paviršių nenaudojant grunto
- Būdingas didelis atsparumas mechaniniam poveikiui, ilgalaikis stiprumas ir tamprumo modulis

PRODUKTO APRĄŠAS

Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE tai aukštos kokybės profesionalus ir universalus hibridinis hermetikas-klijai, pasižymintys itin geru tvirtumu. Hermetikas-klijai **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** atitinka BREEAM reikalavimus, nurodytus skirsnio „Sveikata ir gerovė“ dalyje „Hea 02. Patalpų oro kokybė“, dėl lakių organinių junginių (VOC) skleidimo lygio (produktai).

TAIKYMO SRITIS

Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE yra universalus hermetikas, naudojamas norint sukurti ilgalaikius ir tamprius sandarius sujungimus bei užsandarinti pastatų ir pramonėje sutinkamų pėsčiųjų takų sujungimus. Tuo pat metu produktą **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** tinka naudoti kaip universalius statybinius klijus, kuriais galima suklijuoti daugumą statybinių medžiagų, pvz., akmenį, betoną, stiklą, tinko plokštes, PU, PVC, kietą plastiką, emalę, keramiką, varį, šviną, cinką, aliuminį, įvairius metalus, lydinius, nerūdijantįjį plieną, HPL, cemento pluošto plokštes (*) ir medieną.

* Klijuojant plokštes „Bostik“ siūlo rinktis priemones **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** ir **S970 ROCKPANEL S**.



TECHNINIAI DUOMENYS

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Visiškai tamprūs | DIN 53504 S2 | 1,15 N/mm ² |
| Naudojimo norma | Esant Ø 2,5 mm / 6,3 bar | 100–300 g/min. |
| Naudojimo temperatūra | | Nuo +5 °C iki +40 °C |
| Pagrindinė medžiaga | | Hibridinė |
| Kietėjimo trukmė | Esant +23 °C / 50 % sant. drg. | 2–3 mm / 24 val. |
| Tankis | ISO 1183-1 | 1,56 g/ml |
| Pailgėjimas lūžimo metu | DIN 53505 / ISO 868 | 350 % |
| Tekėjimas | ISO 7390 | < 2 mm |
| Jungties judėjimas | | 25 % |
| Kietumas pagal Šoro A skalę | DIN 53505 / ISO 868 | 52 |
| Plėvelės susidarymas | DBTM 10.00 | 10 minučių, esant +23 °C / 50 % sant. drg. |
| Atsparumas temperatūrai | | Nuo –40 °C iki +120 °C |
| Atsparumas tempimui | DIN 53504 S2 | 2,00 N/mm ² |

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

NAUDOJIMO NURODYMAI

Produktą **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** naudojant kaip hermetiką: tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylys visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniai kaip 5 mm pločiui

ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm. Produktą **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** naudojant kaip klįjus: tepkite vertikaliomis linijomis, palikdami tarp jų 10–20 cm tarpelius. Netepkite klijų taškuodami! Norėdami, kad klįjai gerai priliptų, pirmąsias 24 valandas naudokite 3 mm dvipusę juostą. Tokiu būdu taip pat įsitikinsite, kad užtepėte tinkamą klijų sluoksnį.

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais substratais
- Netinkami naudoti ant natūralaus akmens ir veidrodžių
- Netinkami naudoti kartu su chloridais (baseinuose)

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite valikliu „Cleaner“. Silikonas **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu „Primer B1“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulygininti naudokite priemonę „Finisher“.

DAŽOMUMAS

Hermetiką-klįjus **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** galima dažyti vandens pagrindo dažais bei bent 2 komponentų dažais. Sintetiniai dažai gali ilgiau džiūti. Dažų tinkamumą rekomenduojame išbandyti prieš naudojant. Kai hermetikas-klįjai **Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE** dažomi (nebūtina), prieš naudojant rekomenduojame juos ir sujungimo paviršius šiek tiek nušlifuoti priemone „Scotch-Brite“. Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojame dažyti praėjus kelioms dienoms nuo hermetiko-klijų naudojimo.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išsijimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiam dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

VALYMAS

Pasinaudojus įrankiais, juos reikia nuplauti vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „Bostik Wipes“ ir (arba) naudojant vandenį ir muilą. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Pilka
- Juoda

PAKUOTĖ

- 290 ml kasetės, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 18 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- „Emicode EC1 Plus“
- M1
- ISEGA
- LEED
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ

BREEAM

BREEAM – tai labiausiai pasaulyje pripažįstamas pagrindinių planavimo projektų, infrastruktūros ir pastatų tvarumo vertinimo metodas. Taikant šį metodą pripažįstama ir nustatoma našesnių išteklių vertė visam apstatytos aplinkos gyvavimo ciklui – nuo naujos statybos iki eksploatuojamų ir rekonstruojamų statinių.

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/

Išmanioji pagalba
+31 (0)162 491 000

