

S730

SILICONE PREMIUM A

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ACETOKSI GRUPĖS SILIKONINIS HERMETIKAS SANITARINIAMS SUJUNGIMAMS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Puikiai pritaikomas
- Pagal „EC1 Plus“ sertifikuotas produktas
- Puikus atsparumas ultravioletiniams spinduliams, vandeniui ir oro sąlygoms
- Puikiai sukimba su stikliniais, dažytais mediniais, keraminiais, emaliuotais substratais
- Didelis atsparumas pelėsiui
- Neblunkantis
- Greitai susidaranti plėvelė

PRODUKTO APRAŠAS

Bostik S730 SILICONE PREMIUM A – tai universalus acetoksi grupės silikoninis hermetikas, skirtas sanitariniams sujungimams. Hermetiko kietėjimą lemia drėgmė, sukurianti ilgalaikę tamprią guminę izoliaciją. Hermetikas **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** atitinka BREEAM reikalavimus, nurodytus skirsnio „Sveikata ir gerovė“ dalyje „Hea 02. Patalpų oro kokybė“, dėl lakių organinių junginių (VOC) skleidimo lygio (produktai).

TAIKYMO SRITIS

Hermetikas **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** yra speciali priemonė, naudojama įvairioms pramoninėms reikmėms norint sukurti plėtimosi siūlę virtuvėse, vonios kambariuose ir dušuose.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniai kaip 5 mm pločiui ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

Visiškai tamprus	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Naudojimo norma	Esant Ø3 mm / 6,3 bar	125 g/min.
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Acetoksi grupės silikonas
Kietėjimo trukmė	Esant +23 °C / 50 % sant. drg.	2 mm / 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Pailgėjimas lūžimo metu	DIN 53505 / ISO 868	650 %
Tekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Jungties judėjimas		20 %
Kietumas pagal Soro A skalę	DIN 53505 / ISO 868	21
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	5–6 minutės, esant +23 °C / 50 % sant. drg.
Atsparumas temperatūrai		Nuo -40 °C iki +180 °C
Atsparumas tempimui	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais substratais
- Netinkamas naudoti ant betoninių, marmurinių, švininių, varinių ir cinkuoto plieno paviršių

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite valikliu „Cleaner“. Hermetikas **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu „Primer B1“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulyginti naudokite priemonę „Finisher“.

DAŽOMUMAS

Hermetiko **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A** dažyti negalima. Rekomenduojame sujungimo kraštus uždenkti maskuojamąja juosta, kad silikonu nesuteptumėte norimų dažyti paviršių.

VALYMAS

Pasinaudojus įrankiais, juos reikia nuplauti vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „Bostik Wipes“ ir (arba) naudojant vandenį ir muilą. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Skaidri
- Dramblio kaulo
- Betono pilka
- Vidutiniškai pilka
- Akmens anglių
- Juoda

PAKUOTĖ

- 300 ml kasetės, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 24 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išsiųsimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- „Emicode EC1 Plus“
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ

BREEAM

BREEAM – tai labiausiai pasaulyje pripažįstamas pagrindinių planavimo projektų, infrastruktūros ir pastatų tvarumo vertinimo metodas. Taikant šį metodą pripažįstama ir nustatoma našesnių išteklių vertė visam apstatytos aplinkos gyvavimo ciklui – nuo naujos statybos iki eksploatuojamų ir rekonstruojamų statinių.

„Bostik“ gali taikyti tarptautinę BREEAM schemą ir išduoti nepriklausomus trečiosios šalies sertifikatus. Tą galime atlikti ir produktui **Bostik S730 SILICONE PREMIUM A**. Dėl „EC1 Plus“ „Bostik“ gali išduoti reikiamą įrodantį dokumentą, atitinkantį skirsnio „Hea 02. Patalpų oro kokybė“ reikalavimus dėl lakių organinių junginių (VOC) skleidimo lygių.

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/

Išmanioji pagalba
+31 (0)162 491 000



Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com