

S765

SILICONE PREMIUM N

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS NEUTRALUS SILIKONINIS HERMETIKAS SANITARINIAMS SUJUNGIMAMS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Neutralaus kietėjimo, beveik bekvapis
- Puikiai sukimba su daugeliu įprastų statybinių substratų
- Puikus atsparumas ultravioletiniams spinduliams, vandeniui ir oro sąlygoms
- Didelis atsparumas pelėsiui
- Nesukelia metalų korozijos
- Tinkamas įvairioms medžiagoms klijuoti
- Įvairių spalvų

PRODUKTO APRAŠAS

Bostik S765 SILICONE PREMIUM N – tai universalus neutralus silikoninis hermetikas, skirtas sanitariniams sujungimams. Hermetiko kietėjimą lemia drėgmė, sukurianti ilgalaikę tamprią guminę izoliaciją.

TAIKYMO SRITIS

Hermetikas **Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** yra speciali priemonė, naudojama norint virtuvių, vonios kambarių ir dušų sanitariniuose mazguose sukurti tamprią sandarinimo siūlę. Produktas taip pat tinkamas naudoti įvairioms pramoninėms reikmėms(1).

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniai kaip 5 mm pločiui ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

Visiškai tampus	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Naudojimo norma	Esant Ø3 mm / 6,3 bar	140 g/min.
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Neutralus oksimas
Kietėjimo trukmė	Esant +23 °C / 50 % sant. drg.	2 mm / 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Pailgėjimas lūžimo metu	DIN 53505 / ISO 868	635 %
Tekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Jungties judėjimas		25 %
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505 / ISO 868	16
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	7-8 minutės, esant +23 °C / 50 % sant. drg.
Atsparumas temperatūrai		Nuo -40 °C iki +120 °C
Atsparumas tempimui	DIN 53504 S2	1,10 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais substratais
- Gali išblukti tamsios vietos, taip išblukimo tikimybė galima esant sąlyčiui su cheminiais produktais

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite valikliu „Cleaner“. Hermetikas **Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu „Primer B1“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulygtinti naudokite priemonę „Finisher“.

DAŽOMUMAS

Hermetiko **Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** dažyti negalima. Rekomenduojame sujungimo kraštus uždengti maskuojamąja juosta, kad silikonu nesuteptumėte norimų dažyti paviršių.

VALYMAS

Pasinaudojus įrankiais, juos reikia nuplauti vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „EVO-STIK Grip Filth Wipes“ ir (arba) naudojant vandenį ir muilą. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Kreminė
- Skaidri
- Skaidri pilka
- Sidabro pilka
- Pilka
- Manhatano pilka
- Aliuminio
- Ruda
- Akmens anglių
- Juoda

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriamai atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išėjimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

PAKUOTĖ

- 300 ml kasetės, vienoje dėžėje – 12 vnt.
- 400 ml apvalkalai, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 12 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ
- ASTM C-920
- EN1026 / EN 1027
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/uk

Išmanioji pagalba
+44 (0) 1785 272625

