

ADHESI TECH

FIKSACINIAI KLIJAI VINILINĖMS IR TEKSTILINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Dviguba funkcija: spaudimui jautrūs klijai ir šlapio klijavimo klijai
- Ilgalaikis fiksacinis efektas, nėra laiko apribojimo
- Be tirpiklių, bekvapis
- Maža VOC emisija
- Atliekų valdymas: lengviau rūšiuoti, efektyviai perdirbti grindų dangas
- Maža išeiga, geras produktyvumas
- Atnaujinimas: galima naudoti ant esančių PVC grindų dangų ar neporėtų paviršių (pvz. metalo)
- Tinkamas spinduliniam šildymui
- Atsparūs baldams su ratukais
- Kiliminės dangos fiksavimas apsaugo nuo trinties dulkių susidarymo po danga, lyginant su neklijuota kilimine danga.

Kitos panaudojimo sritys: laminuotų grindų klijavimui ant pakloto. Laminuotos grindų lentos priklijuojamos visu plotu, suspaudžiamas oras tarp pakloto ir lentų, taip pagerinamos garso izoliacijos savybės.

TAIKYMO SRITIS

Bostik Adhesi Tech lengvai naudojami vandens pagrindo akriliniai klijai, tinkami:

- Vinilo kompozicinėms plytelėms,
- LVT plytelėms*,
- heterogeninėms PVC dangoms plytelėmis ir rullonais,
- Pusiau lanksčiom plytelėms
- Visų tipų kiliminei dangai,
- Sunkioms kiliminėms plytelėms.

Kitos panaudojimo sritys: laminuotai grindų dangai ant pakloto.

Naudojimui patalpų viduje.

*Kai kurios LVT turi būti pilnai priklijuotos prie pagrindo, tam naudojami specifiniai klijai. Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis arba kreipkitės rekomendacijos į Bostik.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	kreminė
Tankis (NF:T76.300)	1,02+/- 0,05
pH	7 +/- 0,5
PSA funkcija	Laukimo laikas*: 30-45 min. ant porėtų paviršių Laukimo laikas*: 90-120 min. ant neporėtų paviršių
Atviras laikas	Nėra (jei nedulkėta)
Intensyvus naudojimas	Po 12 val.
Darbo temperatūra	+ 10°C - +25°C
Užšalimas/atšilimas	Stabilus užšalus iki -5°C

Naudojant nedegus

*esant +23°C temp., 55% santykinei drėgmei, normaliai įgeriančiam pagrindui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Įgeriančius paviršius nugruntuokite ir išlyginkite savaime išsilyginančiais mišiniais. Anhidritiniai pagrindai, drožlių plokštės ir fanera taip pat turi būti nugruntuotos Bostik Primasol R gruntu, reikalui esant keletą kartų (100-120

g/m²/sluoksniui). Pagrindo drėgmė neturi viršyti >3% cementiniams pagrindams, >0,5% anhidritiniams pagrindams. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 376 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klįjus, visuomet leiskite pilnai išdžiūti glaistui ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Bostik ADHESI TECH klįjai tepami voleliu (12mm ilgio) ar atitinkama glaistykle.

- Porėtiems paviršiams: klįjai gali būti naudojami šlapiam klįjavimui ar spaudimui jautriam klįjavimui. Naudojant šlapiam klįjavimui, leiskite klįjams nugaruoti 5-10 min. prieš klojant grindų dangą. Naudojant spaudimui jautriam klįjavimui, leiskite klįjams nugaruoti apie 45-60 min. kol bus galima liesti., tuomet iš karto klokite grindų dangą, kad išvengtumėte dulkių nusėdimo ant klįjų plėvelės.
- Neporėti paviršiai (pvz. metalas ar esančios PVC dangos): leiskite klįjams džiūti 90-120 min. kol bus galima liesti (lipnūs, bet neprikimba prie pirštu), tuomet iš karto klokite grindų dangą, kad išvengtumėte dulkių nusėdimo ant klįjų plėvelės. Pagal dangos gamintojo rekomendacijas po paklojimo, privoluokite dangą 35-45 kg svorio volu. Naudotis patalpa galima po mažiausiai 12 val.

Įrankis	Tipas	Vid. Išėiga m ²
Glaistyklė	A4	100-120g/m ²
Volelis	Trumpas	100-120g/m ²

Nurodytos klįjų išėigos neviršyti.

PASTABOS

- Vadovaukitės dangos gamintojo klojimo rekomendacija.
- Kai kurių vinilinių dangų matmenų stabilumas priklauso nuo aklimatizavimo sąlygų, naudojimo, gamybos būdo. Patikrinkite dangos gamintojo ir Bostik rekomendacijas. Bostik neatsako už dangos matmenų pokyčius ir dėl to kylančias dangos klojimo problemas.
- Po naudojimo sandariai uždaryti kibirą.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu klįjams nesudžiūvus. Išdžiuvę klįjų likučiai ant dangos ar rankų valomi Bostik Dermosafe Nettoyage valikliu.

IŠEIGA

100-120 g/m²

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -5°C. Klįjams užšalus, perkelkite juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik klįjais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30048603	19kg plastikinis kibiras	16	3549210016243
30048602	5kg plastikinis kibiras	80	3549210007005
30048604	2kg plastikinis kibiras	180	3549210029854

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

