

## HPA 180

### UNIVERSALŪS HIBRIDINIAI AUKŠTOS KOKYBĖS KLIJAI VISŲ TIPŲ PARKETUI

#### PRIVALUMAI

- Atsparūs drėgmei (pvz. tikmedžio klijavimui vonios patalpoje)
- Nereikia garinti
- Be vandens, todėl nėra deformuojančio poveikio medžiui
- Draugiškas vartotojui: be tirpiklių ir izocianatų
- Draugiškas apkinkai: produktas klasifikuojamas A+ - labai maža emisija
- Tinkami grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Elastingi esant -10°C - +120°C temperatūrai
- Stiprus pirminis pritraukimas
- Klijų likučiai lengvai pašalinami nuo parketo
- Po tempimo ar suspaudimo lengvai atstato savo pirmines elastingumo savybes
- Nesukelia korozijos metaliniam deniui
- Sumažina smūginį garsą
- Pakuojamas 7kg maišuose – patogiu naudoti

#### TAIKYMO SRITIS

Bostik HPA180 vienkomponenčiai hibridiniai polimerų pagrindu klijai skirti klijuoti visų tipų parketui ant įgeriančių ir nelaidžių paviršių.

Tiesioginiam klijavimui prie įvairių pagrindų:

betono, anhidritinių pagrindų, medžio drožlių ir faneros plokščių skirtos grindims, metalinių denių, keraminių plytelių.

Stipraus pirminio sukibimo klijai skirti klijuoti visų tipų medienai prie įvairių pagrindų:

- Įvairios rūšies medienai (taip pat ir bukui, beržui, bambukui)
- Medžio masyvo lentoms iki 180mm pločio ir 23mm storio
- Nepadengtam ar gamykliškai padengtam parketui bet kokio ilgio ir storio
- Mozaikiniam parketui
- Grindų plokščių įlaidoms
- Sutankintai medienai

Tinka egzotinėms medžio rūšims.

#### TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	Vienkomponenčiai hibridiniai polimerų pagrindu klijai
Spalva	Ažuolo
Darbinis laikas	50 min. esant 23°C priklausomai nuo drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Galima lipti	po 12 val.
Galima vaikščioti	Po 24 val namų sąlygomis, po 48 val. intensyvaus vaikščiojimo sąlygomis
Darbo temperatūra	+10 - +30°C. Medžiagos ir pagrindo - nemažiau +10°C
Šveitimas, lakavimas	Po 48 val.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

##### PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus leiskite išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui pilnai išdžiūti.

##### KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami Pajarito Nr. 69 arba Nr. B12 dantyta glaistykę. Nereikalingas garavimo laikas. Klijuojant Bostik HPA180 klijais ant anhidritinių pagrindų, nereikalingas gruntavimas. Dėkite medines lentas iš kar-

to į numatytą vietą ir stipriai prispauskite ar privaluokite visu paviršiumi, kad klijai gerai pasiskirstytų. Išlenktos lentos turi būti paspaustos svoriu, kol pilnai išdžius klijai.

Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.

Uždenkite juostas ar grindjuostas kas 10-15m<sup>2</sup>.

Darbinis laikas 10-20 min.

### PASTABOS

- Laikykite parketą sausoje patalpoje.
- Neklokite parketo esant didesnei nei 65% santykinei oro drėgmei.
- Grindinis šildymas turi atitikti esamus reguliavimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki klojimo. Įjungti po 1 savaitės, palaipsniui didinat temperatūrą.
- Hibridiniai klijai yra labai lipnūs, naudokite pirštines dirbant su jais.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

### KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valyti acetonu arba metilo etilo ketonu (MEK).

### IŠEIGA

700-1000 g/m<sup>2</sup>

### SAUGOJIMAS

18 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C temperatūrai. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

### SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)

### PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30604784	21kg plastikinis kibiras su aliuminio maišais	1	3549212472474

#### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

