

KP5

UNIVERSALŪS VANDENS PAGRINDU KLIJAI PARKETUI

PRIVALUMAI

- Greitas pradinis sukibimas
- Netoksiški
- Nepalieka dėmių
- Tinkami grindiniam šildymui

TAIKYMO SRITIS

Bostik KP5 paruošti naudojimui viniliniai klijai:

- 8mm mozaikiniam parketui
- 15mm nedengtoms medinėms grindims
- Kamštiniam paklotui

Klijavimui ant cementinių pagrindų ar kamštinio pakloto.

Klijuojant buką naudokite Bostik TARBICOL PU 2K (dvikomponenčius poliuretano klijus). Bostik KP5 netinkami klijuoti lakuotam ir alyvuotam parketui.

Tinkami pagrindai: betoniniai paviršiai, medžio drožlių plokštės skirtos grindims, esamo parketo, keraminių plytelių, anhidritinių pagrindų.

Naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	Polivinilo acetato dispersijos klijai
Spalva	gelsva
Minimali temperatūra plėvelės formavimuisi	+7°C
Specifinė sunkio jėga (NT T76.300)	1,5 prie 23°C
pH	6,5
Darbinis laikas	10-20 min. priklausomai nuo temp., drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Galima naudoti	Po 24 val.
Minimali darbo temp.	+ 9°C
Šveitimas, lakavimas	Po 5-7 d. priklausomai nuo temp., drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -10°C (4 ciklai)	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Anhidritiniai ir mediniai pagrindai turi būti nugruntuotos IMPREGLUE gruntu, reikalui esant keletą kartų (išeiga: 120g/m²/sluoksniui).

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio.

Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 376 drėgmės barjero sistemą.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami B3 ar B12 dantytą glaistykklę. Nereikalingas atviras laikas. Parketas turi būti klijuojamas 1 metro juostomis ir sutvirtintas prieš klijuojant kitą juostą.

Dėkite medines grindis iš karto į numatytą vietą ir stipriai prispauskite ar privoluokite visu paviršiumi, kad klijai gerai pasiskirstytų.

Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.

Uždenkite juostas ar grindjuostas kas 10-15m². Darbinis laikas 10-20 min.

KAMŠTINIO PAKLOTO KLIJAVIMAS

Tepkite tolygiai klijus ant pagrindo (išeiga 600 g/m²). Prieš klojant kamštinį paklotą, lengvai jį sudrėkinkite. Palikite 3-4mm tarpą tarp pakloto ir sienos ir tarp pakloto plytelių. Leiskite klijams

pilnai išdžiūti (apie 1-4 dienas) prieš klojant parketą.

Palaukite 24 val. prieš pradėdami naudotis patalpa. Šveitimą ir lakavimą atlikite po 5-7 dienų. Lakavimą atlikite po dažymo darbų.

PASTABOS

- Nedenkite apsauginio sluoksnio ant ką tik pakloto parketo.
- Venkite klijų ir metalo kontakto nes tai gali palikti dėmes ant medžio paviršiaus.
- Vadovaukitės dangos gamintojo klojimo instrukcija.
- Siekiant išvengti plėvelės formavimosi ant klijų, sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir dėmes valyti vandeniu.

IŠEIGA

100-120 g/m²

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30049896	20kg kibiras	20 kg	3549210024156
30049897	6kg kibiras	6kg	3549210024132

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +5°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -10°C. Klijam užšalus, perkelkite juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik KP5 klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijoje.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

