

KPA

KLIJAI PARKETUI TIRPIKLIO PAGRINDU

PRIVALUMAI

- Greitai džiūstantys
- Greitas pirminis sukibimas
- Dispersiniai klėjai be vandens
- Didelis plėšimo atsparumas
- Tinkami grindiniam šildymui
- Nereikia nugarinti
- Ilgas darbinis laikas

TAIKYMO SRITIS

Bostik KPA greitai džiūstantys tirpiklio pagrindu sintetinių dervų klėjai skirti:

- 8mm mozaikiniam parketui
- 22mm nedengtam parketui
- 15mm parketui su užraktu
- Gamykliškai padengtam parketui
- Grindų plokštėms su įlaida
- Kamštiniam paklotui

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, medžio drožlių plokštės skirtos grindims, esamo parketo, keraminių plytelių, anhidritinių pagrindų.

Klijuojant buko parketą naudokite Bostik TARBI-COL PU dvikomponenčius poliuretano klėjus.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Tirpiklio pagrindu sintetinių dervų klėjai
Spalva	Šviesiai smėlinė
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,7 g/cm ³
Pliūpsnio temperatūra	<0°C lengvai užsidega
Darbinis laikas	20 min. esant 20°C priklausomai nuo temp., drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Pilnai išdžiūna naudojimui	Po 24 val.
Darbinė temperatūra	Mažiausiai +12°C
Galima šveisti ir lakuoti	Po 4-5 dienų
Minimali darbo temp.	+ 9°C
Šveitimas, lakavimas	Po 5-7 d. priklausomai nuo temp., drėgmės ir pagrindo įgeriamumo
Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -20°C (4 ciklai)	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Anhidritiniai ir mediniai pagrindai turi būti nugruntuotos IMPREGLUE gruntu, reikalui esant keletą kartų (išeiga: 120g/m²/sluoksniui).

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio.

Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klėjus leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai ant pagrindo naudodami B3 ar B12 dantytą glaistiklę. Nereikalingas atviras laikas. Parketas turi būti klijuojamas 1 metro juostomis ir sutvirtintas prieš klijuojant kitą juostą.

Dėkite medines grindis iš karto į numatytą vietą ir stipriai prispauskite ar privoluokite visu paviršiumi, kad kljai gerai pasiskirstytų.

Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.

Uždenkite juostas ar grindjuostas kas 10-15m².

Šveitimas ir lakavimas turi būti padarytas po dažymo darbų.

PASTABOS

- Vadovaukitės gamintojo klojimo instrukcija
- Siekiant išvengti plėvelės formavimosi ant klijų, sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valyti acetonu ar vaitspiritu.

IŠEIGA

~800-1200 g/m²

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +5°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -20°C. Kljams užšalus, perkeltite juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Svarbu: prieš bet kokį darbą su Bostik KPA kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quickfds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30603289	25kg kibiras	24	3549210004257
30603313	7kg kibiras	80	3549210022008

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

