

KPL

VINILINIAI KLIJAI PARKETUI IR LAMINUOTAI GRINDŲ DANGAI SU ĮLAIDOMIS

PRIVALUMAI

- Greitas pradinis sukibimas
- Greitai sulimpa (30 min. priklausomai nuo klijų kiekio, temperatūros, pagrindo įgeriamumo)
- Geros drėgmės atsparumo savybės
- Specialus antgalis patogiam ir tiksliam klijų tepimui
- Nepalieka dėmių, išdžiūvus lieka skaidri plėvelė
- Draugiškas vartotojui
- D3 klijai (EN 204-205)

TAIKYMO SRITIS

Bostik KPL viniliniai klijai skirti plaukiojančiam laminuotų, parketo, parketlenčių, faneros grindų dangų su įlaidomis montavimui, taip pat:

- Laminavimo juostų klijavimui ant medinių pagrindų
- Kraštas prie krašto montavimui
- Radio dažnio (RF), karštam ir šaltam presuojama kljavimui
- Medinių baldų, taip pat skirtų drėgnoms patalpoms (ne tiesioginiam kontaktui su vandeniu), montavimui.
- Medžio kljavimui.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	Vinilo dispersija
Spalva	balta
Spalva išdžiūvus	permatoma
Specifinė sunkio jėga (NT T76.300)	1,05 +/- 0,01 g/cm ³
Minimali temperatūra plėvelės formavimuisi	+8°C
Darbinis laikas	4 min. (vienpusis) iki 8 min. (dvipusis) esant +23°C, 55% santykinei drėgmei ir normaliam pagrindo įgeriamumui
Prispaudimo laikas esant +20°C	1,05 +/- 0,01 g/cm ³ 10-15 min. minkštam medžiui; 15-20 min. kietam medžiui
Prispaudimo laikas karštam kljavimui	Montavimui radio dažnio ar mikro bangų sistemomis – 15-30 sek., kljuojant HPL esant +60°C – 3-4 min.
Džiūvimo laikas	Apie 2 val. esant +23°C, 55% santykinei drėgmei ir normaliam pagrindo įgeriamumui
Pilnai išdžiūna	Po 24-48 val.

Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -10°C (1 ciklas)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GRINDŲ LENTŲ MONTAVIMAS

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 376 drėgmės barjero sistemą. Prieš tepant kljus, leiskite mišiniam ir gruntui pilnai išdžiūti.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Nupjaukite pakuotės galą pagal pageidaujamą siūlės plotį. Užtepkite kljus vientisa siūle į griovelį. Sujunkite lentas kartu per 5 min. Laminuotai grindų dangai – nedidelis kiekis klijų turi ištrykšti į siūlės išorę. Iš karto juos nuvalykite drėgna šluoste.

Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.

Jei įlaidos apdulkėję, prieš naudojant išvalyti. Užtepkite atitinkamą klijų kiekį ant sujungimo. Nuvalykite drėgna šluoste klijų likučius.

GARSO PERDAVIMO MAŽINIMAS

Kartu prikljuojant izoliacinį sluoksnį ir parketą prie pagrindo, galima sumažinti garso perdavimą. KPL kljiai gerai suklijuoja ir leidžia vėliau esant reikalui išmontuoti. Tepkite KPL kljus voleliu (išeiga: 100 g/m²) ant pakloto. Išlaukite 45-60 min. Viršutinis pakloto sluoksnis taps lipnus ir gerai sukibs su laminuotomis grindų lentomis. Vėliau lentos gali būti išmontuojamos.

MEDŽIO KLIJAVIMAS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus. Medžio drėgmė turi būti 8-12%.

KLIJŲ TEPIMAS

Nupjaukite pakuotės galą pagal pageidaujamą siūlės plotį. Užtepkite kljus ant pagrindo ir suklijuokite per 5 min.

Kljus galima tepti ant vienos pusės, bet jei pagrindas neporėtas ar temperatūra didesnė nei +20°C laipsnių - tepkite abi puses. Atsižvelkite į atvirą klijų laiką 1-2 min. prieš dedant kljuojamas dalis po presu. Laikykite dalis po presu visą, lentelėje nurodytą, laiką.

Spaudimas – 5-7 kg/cm².

Klijų likučius nuvalyti iš karto drėgna šluoste. Dėmesio: klijų, aplinkos, pagrindo temperatūra gali žymiai įtakoti rekomenduojamą laiką. Tinkamiausia temperatūra +18 - +25°C.

PASTABOS

- Vadovaukitės gamintojo klojimo instrukcija.
- Laikykite medines grindis sausoje patalpoje.
- Visuomet laikykitės džiovavimo laiko.
- Nenaudokite klijų žemiau +8°C.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir dėmes valyti vandeniu.

IŠEIGA

Grindų lentoms: 120-150 g 20 bėginių metrų
Medžio kljavimui: ~150g/m²

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
240710	500g butelys	12	3549212407100

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -10°C (1 ciklas). Kljams užšalus, perkelti juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik KPL kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

