



# KU 320

## UNIVERSALŪS AKRILINIAI KLIJAI

### PRIVALUMAI

- Greitai sukimbantys
- Greitai džiūstantys
- Greitas galutinis naudojimas
- Lengvai naudojami
- Ilgas darbinis laikas
- Platus panaudojimo spektras
- Itin atsparus klijų sluoksnis, stiprus sukibimas
- Tinkami grindiniam šildymui
- Puikus kainos ir kokybės santykis
- Draugiški vartotojui

### TAIKYMO SRITIS

Bostik KU 320 universalūs greitai džiūstantys akriliniai klijai.

Specialiai sukurti naudojimui statybos sektoriuje – geras kokybės ir kainos santykis.

Sudėtyje mažai tirpiklių: <5%.

Tinkami klijuoti PVC/vinilo grindų dangas: heterogenines PVC dangas rulonais ir plytelėmis, kamštines dangas PVC pagrindu, pūstą vinilą pusiau lanksčias plyteles.

Tinkami klijuoti tekstilinėms dangoms: veltinėms dangoms su ar be pagrindo, kiliminėms dangoms su latekso putas pagrindu, dangoms su sintetinio (polipropileno) džiuto pagrindu (Action Bac®), natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūros žolės) dangoms su gumos pagrindu.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, faneros skirtos grindims, medžio.

Rekomenduojami daugelio dangų gamintojų.

Tik naudojimui patalpų viduje.

### TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Sintetinių dervų emulsija
Spalva	kreminė
Specifinė sunkio jėga (NT T76.300)	1,35 +/- 0,05
Pliūpsnio temperatūra	nedegūs
Garinimo laikas	Apie 5-10 min. priklausomai anuo aplinkos sąlygų
Darbinis laikas	Apie 40-55 min.
Galima vaikščioti	Po 18 val. priklausomai anuo aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +30°C
Medžiagos ir pagrindo temperatūra	Nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna	Po 48 val.

Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -5°C

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Anhidritiniai ir mediniai pagrindai turi būti nugruntuotos IMPREGGLUE gruntu, reikalui esant keletą kartų (išeiga: 120g/m<sup>2</sup>/sluoksniui).

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio.

Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

## KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistykę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo). Visoms dangoms su lygiu, poliruotu pagrindu naudokite dantytą glaistykę Nr.01, išeiga apie 250 g/m<sup>2</sup>. Dangoms šiurkščiu pagrindu naudokite dantytą glaistykę Nr.02, išeiga apie 350 g/m<sup>2</sup>.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės atviro laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol kljai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte kljus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Siūles virinkite po 24 val. nuo dangos kljavimo.

## PASTABOS

- Visada laikykitės atitinkamo džiūvimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
- Tinkami gumos dangoms, kurioms gamintojas rekomenduoja akrilinius kljus.

## KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol kljai dar neišdžiūvę.

## SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

## SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik KU 320 kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30043550	6kg plastikinis kibiras	80	3549210022459
30043554	20kg plastikinis kibiras	32	3549210022442

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

