



Bostik

mažiausiai puse pločio, bet nemažiau 6mm.

smart adhesives

ACRYL POWER FLEX

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienkomponentis, vandens pagrindo akrilinė mastika, turinti garso izoliacinių savybių, skirta vidaus durų, siūlių, sienų pertvarų ir kt. sandarinimui. Greitai džiustanti, gali būti dažoma. Nedažo paviršių. Bekvapė, minimali emisija (patalpų klimato M1 klasė), atitinka aukštus aplinkosaugos reikalavimus statybos sektoriuje. Gali būti naudojama vietoj tradicinio dažomo glaisto, kuomet reikalingas paruoštas lygus paviršius dažymo darbams. Atlaiko judėjimus iki 15%. Acryl Power Flex yra balkšvos/kiaušinio lukšto (NCS S0502Y), baltos (S0500-N), pilkos (NCS S4000-N) ir pušies medžio spalvos. Balkšva/kiaušinio lukšto mastikos spalva atitinka populiarius sienų dažus, baltus medinius karnizus, durų slenksčius ir pan., dėl to jų nereikia dažyti. Acryl Power Flex veikia kaip akustinis užpildas tarp kambarių ar sekcijų. Idealiai tinka statybiniais projektams, kuriuose keliami aukšti aplinkosauginiai reikalavimai ir yra poreikis medžiagoms su maža emisija.

TAIKYMO SRITIS

Mastika skirta betono, medžio, akmens, plytų, gipso kartono ir pan. sandarinimui patalpų viduje. Įtūkimų apie langus ir duris, tarp rėmo ir sienos sandarinimui. Sandarinimui už grindjuosčių ir apvadų pvz., dėl skersvėjų. Ventilacinių angų, prarastų vamzdžių, sienų ir lubų sujungimų garso izoliaciniam sandarinimui. Tarpo plotis 10-12 mm. Garso izoliacija (sienoms R_w 35-52 dB) pasiekama, jei sandarinamos abi sienos pusės arba viena pusė, jei ertmė užpildyta mineraline vata. Garso matavimai atlikti pagal SS-EN ISO 10140-2: 2010, matavimo interpretacijos vertės pagal SS-EN ISO 717-1: 1997.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Sustiprinkite silpnus paviršius atskiestu 1 dalimi produkto su 2 dalimis vandens. Tarpo dugno atskyrimui naudokite Bostik Backing Rod. Siūlės plotis neturi viršyti 20-25mm. Siūlės gylis turi būti

Neleiskite produktui prilipti prie tarpo dugno, tai apsaugos nuo siūlės sutrūkinėjimo judant konstrukcijoms. Tepkite glaistykle. Užtepęs, glaistykle ar drėgna kempine išlyginkite mastiką, nes ant siūlės greitai susiformuoja plėvelė (15 min.).

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ir degus. Produktas klasifikuojamas M1 visaus patalpų klimato klasės. Sudėtyje nėra biocidų. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Savybės prieš naudojimą	
Produkto tipas	Akrilinė dispersija
Konsistencija	Minkšta, elastinga mastika
Tankis	Apie 1,7 g/cm ³
Saugojimas	2 metai neatidarytoje pakuotėje
Savybės po panaudojimo	
Kietėjimo sistema/džiūvimas	Vandens išgaravimas
Darbinė temperatūra	Daugiau +5°C
Valymas	Vandeniui
Dažymas	Plastikiniais ir alkidiniais dažais
Judėjimo tolerancija	+/-15%, klasė 12,5P pagal EN 15651-1
Temperatūrinis atsparumas	-30°C - +70°C
Atsparumas senėjimui	Labai geras ozonui ir UV spinduliams

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

