



ACRYL QUICK

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienkomponentis, vandens pagrindo, švelnaus kvapo, nekorozinis akrilo latekso mišinys. Greitai džiuštantis, nenutekantis, pakartotinai dengiamas. Nedažo šalia esančių paviršių.

TAIKYMO SRITIS

Mišinys skirtas betono, medžio, akmens, plytų, gipso kartono ir pan. sandarinimui ir glaistymui patalpų viduje. Glaistymui apie langus ir duris, už grindjuosčių ir apvadų, pvz., dėl skersvėjų ir garso izoliacijos, apie vamzdžių įvadus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Sustiprinkite silpnus paviršius atskiesta 1 dalimi produkto ir 2 dalimis vandens. Prieš naudojant produktą, gruntas turi būti pilnai išdžiūvęs. Jei reikia, į tarpo dugną įtvirtinkite tinkamo storio sandarinimo profilius, pvz Bostik Bottningslist. Tarpo plotis turi būti nemažiau 4mm ir nedaugiau 20mm. Nenaudokite mišinio jei temperatūra yra mažiau +10°C, o santykinė oro drėgmė daugiau 50%. Mišinį tepkite naudodami montavimo pistoletą. Tarpą pilnai užpildykite mišiniu. Iš karto prispauskite mišinį, kad jis gerai sukibtų su tarpo kraštais. Išlyginkite mišinį su drėgna glaistykle ar kempine. Siekiant geriausio rezultato, latekso mišinys neturi prikibti prie tarpo dugno. Tai apsaugo glaistą nuo sutrūkimo, judant konstrukcijai. Pašalinkite glaisto likučius ir nuvalykite vandeniu.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ir degus.

Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Savybės prieš naudojimą	
Produkto tipas	Akrilinis lateksas
Konsistencija	Minkštas, elastingas mišinys
Kietėjimo sistema/metodas	Vandens išgaravimas
Darbinė temperatūra	+5°C - +40°C
Tirpiklis	Vanduo
Degumas	Nedegus
Savybės po panaudojimo	
Plėvelės susidarymas	Viduje 5-10 min., esant +20°C
Džiūvimas	Apie 3 dienos (5x5 mm), esant +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Išsiplėtimo zona	+/- 7,5% nuo tarpo pločio
Temperatūrinis atsparumas	-20°C - +75°C
Atsparumas senėjimui	Labai geras prieš ozoną ir UV spindulius
Dengimas	Taip, plastikiniais ir alkiniais dažais po 24 valandų. Dengiant didelio tankio dažais, yra tikimybė, kad dažai sutrūkinės.

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

