



AFX 110

Aukšto efektyvumo akrilo sandariklis.

Greitas sukibimas. Apdaila.

PRIVALUMAI

- greitas sukibimas: 110 kg / m². Leidžia nedelsiant prižiūrėti naudojamas dalis
- Ypač stiprus fiksatorius: iki 100 kg / cm²
- Siurbimo jėga
- Nėra tirpiklio, nėra izocianato kvapo.
- Multimedijs, daugialypės terpės naudojimas.
- gali būti dažytos
- vykdo paramos nenuoseklumą.
- Labai mažai lakiųjų organinių junginių išmetimas, A + įvertinimas.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Naudojimas po vidų. Bent viena iš dengtų medžiagų turi būti porėtos.

Pavyzdžiui, norint nustatyti dideles dekoracijas ir dizaino medžiagas:

- Mediena: veidrodžiai, stalai, lazdelės, plokšti dėžės, plokštės, plokštės
- PVC: elektriniai kanalai, dekoratyvinės plokštės
- Polistirenas: liejiniai, rozetė
- Metalas: plytelės ir dekoratyviniai elementai

Tinkami substratai: betonai, cementas, medis ir jo dariniai, plyta, gipso plokštė.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

balta spalva

Tankis: 1.33

Atidarymo laikas: 10 minučių 20 ° C temperatūroje ir 50% hu-mediana.

Galutinė per 24 valandas.

Galutinis nuoseklumas: ca. 100 kg / cm²

PARUOŠIMAS

Paramos rengimas:

Paviršius turi būti stiprus, sausas, švarus, be dulkių, be riebalų, neardantis ir pagal DTU bei taikomus reikalavimus.

Gipso kartono atramos reikalauja tinko.

Bent vienas iš surinktų medžiagų turi būti poringas.

Priklausomai nuo klijuoti elementai, jie turi būti naudojami rankomis arba pneumatinėmis purškimo, virvių ar trinkelėčių pagalba. Užtepkite iš karto po matavimo ir tvirtai spauskite, kad praplėstumėte klįjus kelioms sekundėms. Priežiūra nedelsiant.

Įvairios pastabos: dėmesys gali būti pakeistas keliais veidrodžiais.

VALYMAS

- šviežias produktas: su vandeniu.

- Sausas produktas: valymas.

VARTOJIMAS

12 metrų ilgio kabelis, kurio skersmuo yra 5 mm.

LAIKYMAS

18 mėnesių neatidarytoje pakuotėje, sausoje patalpoje ir temperatūroje nuo + 5 ° C iki + 30 ° C.

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Saugos duomenų lapą adresu www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos nustato naudojimo standartus. Jie turi būti laikomasi, bet nepertraukiami atliekant išankstinius bandymus, ypač pirmojo naudojimo ir (arba) palaikymo, konkrečių svetainių apribojimų ar specialių aplinkos apribojimų. Imkitės atsargumo priemonių prieš mūsų saugos duomenų lapus.

KONDICIONAVIMAS

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
3060778 0	310 ml kasetė	12	354921246 6312
30607935	Dėžutėje yra 60 kasečių iš 310 ml	1	3549212475 666
30609591	24 kartonų dėžutė iš 310 ml	1	3549212476 601

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

