

Aqua Blocker Liquid

Skystoji MC polimero mastika

Aprašymas:

"Bostik Aqua Blocker" - hidroizoliacinė sistema, pagrįsta MC polimerais. Užtikrina patikimą ir ilgalaikę apsaugą nuo dirvožemio ir drėgmės, esant slėgiui.

Taikymo sritis:

Po pilnos polimerizacijos Bostik Aqua Blocker Skystis tampa visiškai atsparus vandeniui, apima plyšius ir atsparus natūraliems betono agresyviai požeminiam vandeniui. Naudojamas hidrostatiniam slėgiui apsaugoti požemines struktūras (rūsio grindys, pastatai be rūsio grindų, grindų, sąnarių, vamzdžių ir tt). Jis taip pat gali būti naudojamas apsauginiams, drenažiniams ir izoliaciniams lakšams tvirtinti. Hidroizoliacijos medžiaga remiantis MS-polimero apjungia patikimą užlaidą įtrūkimų ir hidroizoliacinių savybių standartinio storio-bituminės Bostik "Aqua blokavimas, galinti crack pereinamojo laikotarpio iki 5 mm funkcijas, dangos storis yra 1,5 mm.

Savybės:

- Nėra tirpiklių, vandens ir bitumo
- Nereikalingas gruntavimas
- Puikus sukibimas su daugeliu paviršių
- bekvapiai
- ekologiškas
- Lengva taikyti ir naudoti

Specifikacijos:

Pagrindas	MS polimeras
Pereinamieji plyšiai	iki 5 mm
Tarp sluoksnių džiovinimo laikas	4 val
Taikymo temperatūra	nuo +5 OS iki +35 OS
Vartojimas	hidroizoliacija 2,3 kg / m ² (2 sluoksniai) klijuoti 0,4 kg / m ²

Techniniai duomenys atitinka + 20 ° C temperatūrą ir santykinę 50% oro drėgmę.

Naudojimo instrukcijos

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindai turi būti stiprūs, lygūs, švarūs, neturintys tuštumų ir įtrūkimų. Ant apdorojamojo paviršiaus
- atskirti sluoksnius: aliejaus, riebalų ir tt likučius
- Mūro paviršiai turi būti suvynioti į siūles. Visi vidiniai kampai turi būti suapvalinti mažiausiai 4 cm spinduliu. Sienų su pagrindu sankryžoje filtruokite Bostiko BoscoRep Fibre 230 tirpalą ne mažiau kaip prieš 24 valandas prieš pradėdami hidroizoliacinius darbus. Bostik Aqua Blocker Skystis gali būti naudojamas ant drėgno paviršiaus, nenaudojant grunto.

Naudojimo instrukcijos:

- Gaminys yra paruoštas naudoti. Pritvirtinkite dviem sluoksniais, naudodami trumpaplaukį voleliu. Vieną sluoksnį padėkite vienodu sluoksniu 1,15 kg / m². Palikti prieš taikant kitą sluoksnį išdžiūti pirmąjį sluoksnį (ne mažiau kaip 4 valandas, esant + 20 ° C).
- Ten, kur krenta rizika (sienų kampuose, siūlės tarp sienos ir grindų, vietose vamzdžių ištrauka), taip pat tose vietose, kur labiau patikimas hidroizoliacijos rekomenduojama priklijuoti pirmojo sluoksnio vandeniui juosta ar steklotkannuyu tinklo taikymo metu.
- Nenaudokite Bostik Aqua blokavimo skystis sričių atsiskyrimas linijų ir išlyginamieji.
- Jungtys turi būti pagamintos pagal galiojančius statybinius kodus.

- Po išdžiūvimo hidroizoliacijos danga turi būti apsaugotas apsaugos, drenažo ir izoliacinės lapus. Tokiu atveju reikia vengti linijinės ir vienos taško apkrovos koncentracijos. Šios medžiagos gali būti pritvirtintos "Bostik Aqua Blocker Liquid".

Įrankių valymas:

- Prieš džiovinimą (per 10 minučių) - su tirpikliu,
- Po džiovinimo mechaniškai.

Sandėliavimas:

- Apsaugokite nuo vandens, šalčio ir nepalankių oro sąlygų.
- Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje ant medinių padėklų esant temperatūrai nuo + 10 ° C ir + 25 ° C temperatūroje, esant normalioms drėgmės sąlygoms
- Maksimalus 4 eilutes galima sukrauti vienas ant kito
- Geriausias iki 9 mėnesių, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas laikymo sąlygas

Pakuotė:

Plastikinis kibiras 15 kg

Rizika:

R23 / 24/25: Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

Apsauga:

S2: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

S3: laikykite vėsioje vietoje.

C9: laikykite maišelį sausą.

S26: Patekus į akis, gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S28: patekus ant odos, kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

S29: Neišeisti į kanalizaciją.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71