

SKYSTAS KAMŠTINIS HERMETIKAS KOMPENSACINĖMS SIŪLĖMS

PRIVALUMAI

- Puikios garso izoliacinės savybės
- Universalus
- Itin patvarus
- Atsparus aukštai temperatūrai
- Atsparus šalčiui
- Nesukrenta
- Elastingas

TAIKYMO SRITIS

Bostik 3071 – vienkomponentis kamštinis hermetikas be tirpiklių skirtas garso ir šilumos izoliacijai:

- Tarpų tarp parketo ir sienų užpildymui
- Lango rėmo ir pastato sienų sandarinimui
- Durų ir pertvarų sandarinimui, o taip pat ir kitiems garso ir šilumos izoliavimo atvejams

Daugybė oro kamerų kamštinėje medžiagoje sudaro išskirtinį izoliacinį efektą, minimizuoja šilumos ir šalčio perdavimą. Garso slopinimas - 27dB

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti tvirti, sausi, švarūs, nedulkėti, neriebaluoti, suderinami su Bostik 3071. Prieš naudojant – patikrinkite produkto sukibimo savybes ir suderinamumą su klijuojamu pagrindu (ypač plastikais). Pagrindo drėgmės lygis neturėtų viršyti 4%.

UŽTEPIMAS

Bostik 3071 tolygiai išspauskite ant siūlės šoninių paviršių. Siūles užpildykite tolygiai. Sunau-

dokite pradėtą hermetiko pakuotę per trumpiausią laiką. Iš karto paviršių išlyginkite sudrėkinta glaistykle ar pirštu. Pilnai išdžiūvus būtina padengti elastingu hermetiku Bostik 2637 arba 2639, kad apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

TECHNINĖS SAVYBĖS⁽¹⁾

Sudėtis	Kamštinės granulės ir polimero rišiklis, be tirpiklių
Atsparumas deformacijoms	didelis
Tankis	0,6 g/cm ³
Pilnai išdžiūna	24-48 val., priklauso nuo siūlių geometrinių parametrų ir oro temp.
Temperatūrinis atsparumas	nuo - 40°C iki + 90°C
Naudojimo temperatūra	nuo + 5°C iki + 35°C
Išeiga	5 m Ø10mm siūlei iš vienos pakuotės

⁽¹⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, drėgmės ir pagrindo vertėms.

INSTRUMENTŲ VALYMAS

Prieš išdžiūnant – vandeniu, išdžiūvus – tik mechaniškai.

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje laikant sausoje patalpoje + 5°C - + 35 °C.

PAKUOTĖ

500 ml tūba

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71
E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

