

COLLE CONDUCTRICE

AKRILINIAI ELEKTROLAIDŪS BEKVAPIAI GRINDŲ DANGŲ KLIJAI

PRIVALUMAI

- Geras pirminis sukibimas
- Lengvai tepami – vienpusis klijavimas
- Naudojant Primaire Conducteur gruntą, reikia mažiau varinių juostų
- Tinka šildomoms grindims
- Puikus mechaninis atsparumas baldams su ratukais

TAIKYMO SRITIS

Colle Conductrice klijai skirti grindų dangų elektrolaidžiam arba elektrosklaidžiam klijavimui. Specialiai sukurti panaudojimui patalpose, kur keliami reikalavimai statinio elektros energijos krūvio šalinimui (kompiuterių salės, elektronikos gamyklos, laboratorijos, telekomunikaciniai centrai, operacinės ir ligoninių patalpos). Klijai skirti elektrolaidžių arba elektrostatinių ESD dangų klijavimui:

- Homogeninėms ir heterogeninėms PVC dangoms,
- Tekstilinėms dangoms;
- Kaučiuko dangoms.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą klijus gerai išmaišyti gamyklinėje taroje.

PAGRINDO TIPAS: išlyginti betoniniai, anhidritiniai⁽¹⁾ pagrindai, senos keraminės plytelės, senas parketas⁽¹⁾, fanera⁽¹⁾, medžio drožlių plokštės⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Šiuos paviršius iš anksto paruošti - nugruntuoti, padengti išlyginamuoju mišiniu MIPLASOL FIBER. Prieš tepant klijus COLLE CONDUCTRICE, nugruntuoti PRIMAIRE CONDUCTEUR gruntu.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Pagrindo drėgmė klojimo metu neturi viršyti 4%. Jei drėgmė viršija 4% - naudokite EPONAL 376 sistemą.

Senų plytelių pagrindą nugruntuoti PRIMATECH gruntu ir išlyginti mišiniu MIPLASOL TRAFIC 3, TX RAPID arba XPS.

Betoniniai paviršiai turi būti išlyginti mišiniais MIPLASOL TRAFIC 3, TX RAPID arba XPS.



TECHNINĖS SAVYBĖS ⁽²⁾

Sudėtis	Akrilinė emulsija
Tankis	apie 1,3 g/cm ³
Pasipriešinimas	≤300 Ω
Spalva	Šviesiai pilkas
Darbinis laikas	30-45 min.
Garinimo laikas ⁽³⁾	10 min.
Galutinis išdžiūvimas	48-72 val.
Galima vaikščioti	Po 24 val.
Darbo temperatūra	+ 10°C - +30°C
Išėiga	400-500 g/m ²

⁽²⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūros, santykinės oro drėgmės, normalaus pagrindo įgeriamumo vertėms.

⁽³⁾ Garinimo laikas – tai laikas per kurį susidaro pirminė klijų plėvelė (tirpiklių išgaravimas).

METODAS A – VARIO JUOSTOS

Priklijuokite varinę juostą su Colle Conductrice klijais. Tinklą iš 10-20 mm storio varinių juostų reikia įžeminti kas 40-60 m². Klijai turi pilnai padengti varines juostas.

METODAS B – LAIDUS GRUNTAVIMAS

Gruntuoti Primaire Conducteur gruntu (esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniai drėgmei) reikia 2-4 val. iki dangos klijavimo. Naudojant elektrolaidų gruntą užtenka naudoti vieną varinę 1,5-2 metrų juostą 40 kv. m. grindų ploto. Detalesnę informaciją žiūrėkite Primaire Conducteur techninių duomenų lape. Įžeminimą turi atlikti elektrikas, o ne dangos klojėjas.

KLIJŲ DENGIMAS

Klijai dengiami dantyta glaistykle. Glaistyklės dantelių dydis priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir dangos šiurkštumo.

GLAISTYKLĖS TIPAS

Dangos tipas	Glaistyklė	Vid. išeiga, g/m ²
Danga lygiu pagrindu (PVC arba kaučiukas plytelėmis arba rulonais)	Pütz-Zahnform 40	400 g
Danga šiurkščiu pagrindu (kiliminės dangos su sintetiniu pagrindu)	TKB - Zahnform S2	500 g

Krupščiai išlyginkite dangos paviršių sunkiu vėlu, kad išsklaidytumėte klijų juosteles ir paskirstytumėte klijus visu klijuojamu paviršiumi.

PJŪVIAI IR SIŪLĖS. Vadovaukitės dangos gamintojo nurodymais ir profesinėmis normomis. PVC siūlių suvirinimas atliekamas po 24-48 val. po dangos klijavimo.

PASTABOS

- paklojus dangą, reikia patikrinti sistemos (pagrindo + grindų dangos) elektros pralaidumą pagal galiojančius standartus.
- Laikytis pagrindo džiūvimo laiko.
- Įrankiai ir šviežios dėmės valomos vandeniu.
- Po naudojimo sandariai uždaryti kibirą.

SAUGOJIMAS

6 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

PAKUOTĖ

12 kg plastikinis kibiras

	Artikulas	Kodas	Pakavimas	Kalba ant pakuotės	Pale-tėje
COLLE CONDUCT-RICE	30509518	3549210025627	12 kg plastikinis kibiras	Prancūzų	33

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

