



Bostik

smart adhesives

temperatūros ir ventiliavimo sąlygų, bet neilgiau nei 60 min.

CONTACT A3 KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Neopreno (sintetinės gumos), sintetinių dervų, stabilizatorių, ištirpintų organiniuose tirpikliuose pagrindo klijai. Skysta ir elastinga konsistencija palengvina klijų naudojimą. Adaptuotas užpildymas leidžia suklijuoti skirtingo porėtumo paviršius. Klijai suformuoja stiprias klijų siūles be kietiklių, aukšto slėgio temperatūros ar ilgo suspaudimo laiko, naudojant tiek pramonės sektoriuje, tiek buityje. Klijų siūlė įgauna didelį sukibimą iš karto po suklijavimo, o didžiausias galutinis sukibimas pasiekiamas per savaite.

TAIKYMO SRITIS

Platus panaudojimo spektras – įvairių paviršių, tokių kaip laminatas, akustinės panelės, grindų dangos, klijavimas statybų sektoriuje; medžio lukšto, kraštų, paminkštinių, odos, tekstilės, plastikinių dangų ir kt. klijavimui medžio apdirbimo ir baldų pramonėje; gumos, plastikų, pakuočių, metalo ir kt. klijavimui inžinerijoje; medžio, plastiko, gumos, odos, tekstilės ir kt. klijavimui amatų ir hobiai srityje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dauguma medžiagų gamintojų aprašo, kaip jų gaminama medžiaga turi būti paruošta prieš klijavimą. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis. Toliau pateikta informacija yra tik gairės klijavimo procesui.

1. Paviršius turi būti švarus, sausas, plokščias ar sutampantis. Kruopščiai pašalinkite dulkes, senus dažus, netvirtus sluoksnius, alyvas, riebalus, vašką. Medžiagos ir darbo aplinkos temperatūra turi būti +15°C - +20°C.
2. Klijus gerai išmaišykite.
3. Paskleiskite klijus ant abiejų klijuojamų paviršių vidutinio storio sluoksniu, geriausiai dantyta mentele. Dėmesio! Labai įgeriančius paviršius nugruntuokite skiestais klijais ir leiskite džiūti nemažiau 1 val. prieš tepant klijus.
4. Leiskite klijams apdžiūti, kol jie nelips liečiant, įprastai tai trunka 5-15 min., priklausomai nuo paviršiaus, oro

5. Suspauskite abu klijuojamus paviršius ir užfiksuokite. Būtina, kad abu klijuojami paviršiai glaudžiai susiliestų, kad susiformuotų stiprus ir patvarus sukibimas.
6. Klijų likučius pašalinsite Bostik Thinner Nr.3

SAUGUMO INFORMACIJA

Klijai yra labai degūs. Kenksmingi įkvėpus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkykite. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS	
Tipas	Kontaktiniai klijai
Rišamoji medžiaga	Neoprenas (sintetinė guma), sintetinės dervos, stabilizatoriai
Tirpiklis	Alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai, ketonai
Konsistencija	Klampus. Klampumas 20+/-1 esant +20°C (Brookfield RVT 3, 10 r/min.)
Spalva	Smėlio
Džiuvimo metodas	Drėgmė
Valymas	Bostik Thinner Nr.3
Pliūpsnio temperatūra	-20°C
Saugojimas	2 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +20°C. Naudoti esant +15°C - +20°C. Saugant temperatūroje žemiau 0°C tampa klampūs, bet atšildyti gali būti naudojami per daug nemaišant.
Naudojimo įrankiai	Dantyta glaistykė ar teptukas
Tankis	0,84 g/cm ³
Kietosios medžiagos	25 +/- 1% svorio
Išeiga	3-4 m ² /l
Skiedimas	Bostik Thinners Nr.3
Degumas	a) Klijai yra degūs b) Klijų siūlės - nedegios
Savybės po naudojimo	
Atskaitos stipris	40-70 N/cm ² daugeliui paviršių
Nuplėšimo stipris	600-700 N/cm ² daugeliui paviršių
Atsparumas drėgmei	Labai geras – siūlės netirpsta vandenyje
Temperatūrinis atsparumas	7 dienų klijų juosta: gerai iki +90-100°F
Spalva	Smėlio
Stiprumo didėjimas	50% galutinio stiprumo per 1 dieną. 100% galutinio stiprumo po 7 dienų.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

