



# CONTACT ADHESIVE 1782

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Bostik Contact 1782 yra nitrilo gumos ir sintetinių dervų, ištirpintų organiniuose tirpikliuose, pagrindo klėjai. Klėjai suformuoja stiprias klijų siūles be kietiklių, aukšto slėgio temperatūros ar ilgo suspaudimo laiko, naudojant tiek pramonės sektoriuje, tiek buityje. Itin greitai garuojantys tirpikliai, suteikia itin trumpą džiūvimo laiką. Didžiausias galutinis sukibimas pasiekiamas per kelias savaites.

### TAIKYMO SRITIS

Bostik 1782 yra tinkami klijuoti skaidriu klijų sluoksniu daugumą plastikų, taip pat ir standžius ir lanksčius PVC lakštus prie metalo, medžio, betono, akmens ir kt.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dauguma medžiagų gamintojų aprašo, kaip jų gaminama medžiaga turi būti paruošta prieš klįjavimą. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis. Toliau pateikta informacija yra tik gairės klįjavimo procesui.

1. Paviršius turi būti švarus, sausas, lygus. Kruopščiai pašalinkite dulkes, senus dažus, netvirtus sluoksnius, alyvas, riebalus, vašką. Medžiagos ir darbo aplinkos temperatūra turi būti +15°C - +20°C.
2. Klįjus gerai išmaišykite.
3. Paskleiskite klįjus ant abiejų klijuojamų paviršių storu sluoksniu, geriausiai dantyta mentele. Dėmesio! Labai įgeriančius paviršius nugruntuokite skiestais klįjais ir leiskite džiūti nemažiau 1 val. prieš tepant klįjus.
4. Leiskite klįjams apdžiūti, kol jie nelips liečiant, įprastai tai yra 5 min., priklausomai nuo paviršiaus, oro temperatūros ir ventiliavimo sąlygų, bet neilgiau nei 10 min. Laiką galima prailginti iki 60 min. nelimpančią klijų plėvelę veikiant karščiu.
5. Tvirtai suspauskite abu klijuojamus paviršius. Klijuojami paviršiai turi glaudžiai susiliesti, kad susiformuotų stiprus ir patvarus sukibimas.

**SAUGUMO INFORMACIJA**

Klijai yra labai degūs ir galimai kenksmingi. Užtikrinkite gerą ventiliaciją arba naudokite A2 tipo kvėpavimo apsaugą. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

<b>TECHNINĖS SAVYBĖS</b>	
Klijų tipas	Kontaktiniai klijai
Klijuojamoji medžiaga	Nitrilo guma, sintetinės dervos
Tirpiklis	Ketonas
Konsistencija	Žemo klampumo 35+/-3 puazai, esant +20°C (Brookfield RVT 3, 10 r/min.)
Spalva	Skaidri
Valymo priemonės	Simson Cleaner E
Pliūpsnio temperatūra	-19°C
Saugojimas	2 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +20°C, naudojamas esant +15°C - +20°C. Laikant žemiau 0°C, klijai sutirštėja, bet gali būti naudojami atskiedus, bet per daug nemaišant.
Naudojimo įrankiai	Dantyta glaistyklė ar teptukas
Tankis	0,86 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Kietosios medžiagos	28 +/- 2% svorio
Išeiga	3-4 m <sup>2</sup> /l
Skiedimas	Simson Cleaner E
Degumas	a) Klijai yra degūs (degios alyvos, klase 1) b) Klijų sluoksnis - nedegus
<b>Savybės po naudojimo</b>	
Atsparumas drėgmei	Labai geras – siūlės netirpsta vandenyje
Atsparumas alyvai	Labai geras
Stiprumo didėjimas	35% galutinio stiprumo per 1 dieną. 100% galutinio stiprumo po 7 dienų.
Atsparumas susitraukimui	Apie 35 N/cm <sup>2</sup> po 14 dienų
Tempertūrinis atsparumas	Po dienos klijų siūlė be kietiklio: geras iki +95°C Po dienos klijų siūlė su kietikliu: geras iki +140°C
Spalva	Skaidri

#### **Bostik LLC**

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

**www.bostik.ru**

**BOSTIK HOTLINE**

**Smarthelp +7 495 787 31 71**

