

CR 560

GREITAI DŽIŪSTANTIS REMONTINIS MIŠINYS NAUDOJIMUI VIDUJE IR LAUKE

PRIVALUMAI

- Paruoštas naudojimui
- Greitai džiūstantis – keramines plyteles galima klijuoti po 2-3 val., parketą – po 24 val.
- Lengvai formuojamas: patogų naudoti.
- Ypač tinkamas didelėms taškinėms apkrovoms
- Ypač tinkamas nuolydžiams formuoti
- Sluoksnio storis - 5-60mm

TAIKYMO SRITIS

Bostik CR 560 - greitai džiūstantis mišinys, plaukiojančiam ar stacionariam išlyginamajam sluoksniui prieš klijuojant keramines plyteles, PVC, kilimines dangas, linoleumą ir parketą. Tinkamas naudoti nuolydžio formavimui.

Bostik CR 560 tinkamas formuoti 5-60mm greitai džiūstančiam, išlyginamajam sluoksniui ant betoninių pagrindų ar esamų grindų plytelių. Tinkamas grindiniam šildymui.

Tinkamas šioms grindų dangoms:

- Keraminėms plytelėms ir parketui, kurie gali būti klojami tiesiai ant mišiniu išlyginto pagrindo,
- Kiliminėms, plastikinėms, gumos dangoms,
- Linoleumui, kuris gali būti klojamas prieš tai išlyginus savaime išsilyginančiu mišiniu,
- Industrinėms grindims, dažymui.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Konsistencija	milteliai
Spalva	pilka
Darbinė temperatūra	pageidautina +8°C - +25°C. Nemažiau +5°C ir nedaugiau +30°C
Maišymo santykis	2,2 iki 2,4 l vandens 25 kg mišinio
Paruošto mišinio tinkamumas	20 min. esant +20°C
Gniuždymo jėga	Po 7 dienų: >25 MPa, po 28 dienų: >40 MPa
Džiūvimo laikas klijuojant grindų dangas*	2-3 val. keraminėms plytelėms, ~6 val. savaime išsilyginančiam mišiniui, ~12 val. dažymui ir industrinėms dangoms, 24 val. parketui.
Galima vaikščioti	Po 1-1,5 val.
Tinkamas grindiniam šildymui	Taip

*Priklauso nuo temperatūros ir sluoksnio storio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas (be galimo drėgmės padidėjimo); tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu. Didelės kiaurymės turi būti užglaistytos su RENO QUICK. Sukietėjusių klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti.

MIŠINIO NAUDOJIMAS

Naudokite 2,2-2,4 litro švaraus vandens 25 kg mišinio maišui. Mišinį su vandeniu maišykite betono maišykle 2-3 min. Darant pertraukas, ištuštinkite ir išvalykite pompas ir žarnas, nes mišinys greitai stingsta. Pilkite mišinį ant pagrindo, formuokite ir lyginkite norėdami gauti pageidaujamą

storį ir lygumą. Hidraulinių rišiklių santykis 350 kg/m³.

Įsitikinkite, kad kompensacinės siūlės įrengtos profesionaliai. Kompensacines siūles pažymėkite, kad išdžiūvus sluoksniui (po 24 val.), galėtumėte jas lengvai išpjauti.

Mišinio liejimas naudojant klijuojamąjį skiedinį (5-60mm storio didelės apkrovos zonoje)

Klijuojamajam skiediniui naudokite 2 dalis geros kokybės cemento, 1 dalį LATEX 400 ir 1 dalį vandens. Liekite klijavimo skiedinį ant sudrėkinto pagrindo ir pilkite greitai džiūstantį mišinį kol klijavimo skiedinys dar šlapias.

Mišinio liejimas ant rišamojo grunto (5-30mm storio intensyvaus judėjimo zonose)

Užtepkite 150 g/m² UNIDUR N grunto. Leiskite išdžiūti 30 min. Pilkite Bostik CR 560 mišinį.

Mišinio liejimas ant skiriamosios membranos/ izoliacinio sluoksnio (40-60mm storio didelės apkrovos zonoje)

Vadovaujantis statybos standartais, padenkite skiriamąją membraną ant pagrindo (pvz. 150 µm poliuretano izoliacinį sluoksnį). Tam kad atskirtumėte liejamąjį sluoksnį nuo sienų, perimetru ir apie kolonas paklokite izoliacinę medžiagą (pvz. polistireno putą). Jei daroma daugiau nei 30 min pertrauka, įstatykite 30cm ilgio ir 6mm diametro plieno strypus kas 30cm, kurie suriš atskirus sluoksnius.

Plaukiojantis sluoksnis (40-60mm storio didelės apkrovos zonoje)

Paklokite izoliacinį sluoksnį ant pagrindo, vadovaujantis statybos standartais.

PASTABOS

- Esant karštam orui, užtepkite gruntą ar klijuojantį skiedinį, kad apsaugotumėte nuo per greito mišinio džiūvimo.
- Nepilkite papildomai vandens, jei mišinys pradėjo džiūti.

Nepilkite paviršinio vandens, nes tai susilpnina mišinio savybes.

- Nemaišykite Bostik CR 650 su kitais cementiniais mišiniais ar smėliu.
- Apsaugokite nuo per greito džiūvimo (pvz.: dėl tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo, aukštos temperatūros).
- Žema temperatūra ir prasta ventilacija gali ženkliai prailginti džiūvimo laiką.
- Nekllokite grindų dangų, jei mišinio sluoksnis neišdžiūvęs.
- Nenaudokite ant trapių, deformuotų, nuolat drėgnų pagrindų. Nenaudokite lauke be išorinės dangos.

IŠEIGA

Apie 2 kg 1mm sluoksnio storiui.

SAUGOJIMAS

6 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje sausoje patalpoje.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokį darbą su Bostik CR 560 susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis, ypač maišant. Paruoštas šlapias mišinys yra stipriai šarminis, todėl gali sukelti rimtus akių pažeidimus ir odos alergines reakcijas. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30604234	25 kg maišas	48	3549212470791

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

