



# DECOR AG

**Diegimo rinkinys - SBS technologija - maketams ir apdailai.**

## Privalumai

- Lengva klijuoti (lengvai klijuoti).
- Greitas nustatymas
- Leidžia jums klijuoti veidrodžius ir putplastis.
- universalus

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Patvirtina standus elementus, tokius kaip: veidrodžiai, lazdelės, grindjuosteliai, kabelių dangčiai, medinės plokštės, PVC, dekoratyvinės plokštės, polipropileno putplastis iš visų įprastų statybinių medžiagų (betonas, mediena, metalai, BA13 ...).

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Spalva: kremas

Klumpumas: apie 4000 Pa.s.

Sausas plėvelė: apie 81%

Tankis: apie 1,35

Minimali darbinė temperatūra: + 10 ° C

Džiūvimo laikas: apie 5-10 minučių

Atviras laikas:

- 1 veido klijavimas: apie 15 minučių

- Dviguba klijavimas: maždaug 20 minučių

Nustatymo laikas: Galutinis nustatymas: 48 valandos

## PARUOŠIMAS

### PARAIŠKA

Juostos ar laido naudojimas su rankiniu ar pneumatiniu pistoletu.

Šviesos medžiagos:

Įdėkite klijuotą lazda ar lipnias linijas ant medžiagos gale, išdėstytos maždaug 15 cm atstumu. Įdėkite jį stipriai, palaikykite nedelsiant, bet jūs galite ištaisyti padėtį praėjus 4 ar 5 minutes po matavimo.

Sunkios medžiagos arba blokuojamos atramos (pvz., Metalai)

To paties dydžio nustatymo metodas, bet po nuimant priklijuojamą medžiagą pašalinkite jį, todėl bus priklijuotas dalis lipnios medžiagos. Leiskite tirpikliams išgaruoti per 5-10 minučių. Vėl nustatykite iš naujo, nedelsdami spauskite. Abiem atvejais galutinis derlius imamas po 24-48 valandų.

## VALYMAS

Šviežias produktas: valymo skudurė arba tirpiklis JK.

Sausas produktas: valymas.

## VALYMAS

Apie 12 m 5 mm skersmens.

## LAIKYMAS

24 mėnesiai originalioje pakuotėje ir vidutinio dydžio patalpoje, apsaugota nuo užšalimo iki + 5 ° C iki 30 ° C

## SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Saugos duomenų lapą adresu [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos nustato nau-

dojimo standartus. Jie turi būti laikomasi, bet nepertraukiami atliekant išankstinius bandymus, ypač pirmojo naudojimo ir (arba) palaikymo, konkrečių svetainių apribojimų ar specialių aplinkos apribojimų. Imkitės atsargumo priemonių prieš mūsų saugos duomenų lapus.

## KONDICIONAVIMAS

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
3050312 0	Balta - 310 ml kasetė	12	354921003 1369

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



## Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)