

## EPONAL 342

### DVIKOMPONENTĖS EPOKSIDINĖS DERVOS BE TIRPIKLIŲ ĮTRŪKIMUI PADENGIMUI

#### PRIVALUMAI

- Skysta konsistencija
- Be tirpiklių
- Nesusitraukia
- Gali būti naudojamas ant sausų ar drėgnų paviršių, be besiskverbiančio vandens.
- Puikus mechaninis atsparumas

#### TAIKYMO SRITIS

EPONAL 342 - dvikomponentės epoksidinės dervos be tirpiklių, naudojamos sustiprinto betono įtrūkimų (nuo 0,3mm pločio) padengimui ir minkštoms grindims.

Bostik metodas	Savybė	Derva (dalis A)	Kietiklis (dalis B)	Sumaišytas
00.010	Konsistencija	Skystas	Skystas	Skystas
00.020	Spalva	Gelsva	Skaidri	Gelsva
01.052	Specifinė sunkio jėga esant 23°C	1.08-1.12	0.98-1.02	1.04-1.08
01.070	Brookfield klampumas esant 23°C	600-1000 mPa.s	85-115 mPa.s	200-400 mPa.s
	Maišymo santykis pagal svorį/tūrį	100/2	50/1	
	Darbinis laikas esant 20°C, 1kg 5 kg			45 min. 30 min.
06.050	Kietumas (Shore D skalė)			81/84

Mechaninės savybės po 7 džiūvimo dienų, esant 20°C temperatūrai

Gniuždymo jėga	Gniuždymo jėga	82 MPa
Tempiamasis stipris	Tempiamasis stipris Trūkimas ilginant @	35 MPa 1,35%

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

##### PARUOŠIMAS

Darbinė temperatūra nuo +10°C - +25°C.  
Santykinė drėgmė: 80% tepant ir džiūnant, pagrindo temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė nei rasos taškas.

##### MAIŠYMAS

Lėtai maišydami supilkite kietiklį į dervą (dalys A+B). Elektriniu maišytuvu maišykite 3 min. (greitis 300 rpm, kad išvengtumėte oro burbulų formavimosi). Naudokite mišinį iš karto.

##### GLAISTYMAS

Įtrūkimai turi būti išgremžti V forma, naudojant trikampį gremžiklį. Užpildykite juos su EPONAL 342 mišiniu arba skystu EPONAL 342 glaistu, priklausomai nuo įtrūkimo atvėrimo. Platesniems įtrūkimams į epoksidinės dervos paviršių įnardininkite stiklo audinio juostą.

##### INJECTION

Išvalykite įtrūkimą, kas 30-50 cm įklijuokite skaidrius injektavimo vamzdelius. Įspauskite EPONAL 342 (A+B) naudodami slėgio indą ar montavimo pistoletą. Pradėkite nuo apatinės vamzdelio dalies, naudodami žemą spaudimą, palaipsniui didinkite spaudimą (nuo 200g iki 5kg/cm<sup>2</sup> priklausomai nuo įtrūkimo tipo). Kai dervos pradės verštis per aukštesnę vamzdelio dalį, tarnaujančią kaip oro tarpas. Uždenkite apatinę dalį ir pereikite prie aukštesnės dalies, kol įtrūkimas bus pilnai užpildytas.

## KLIJŲ VALYMAS

Šviežios dervos gali būti valomos tirpikliu. Išdžiūvęs produktas gali būti pašalintas tik mechaniškai.

## IŠEIGA

1 kg EPONAL 342 5-7 mėginams metrams (priklausomai nuo įtrūkimo pločio ir gylio).

## SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +25°C temperatūrai, sausoje patalpoje.

## SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik klijais susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Dėvėkite apsaugines pirštines. Dėvėkite darbo drabužius ir apsauginius akinius. Neįkvėpkite garų. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com). Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis dėžėje/ paletėje	Barkodas
30166621	1 kg metalinis rinkinys	1/216	3549211666218
30166622	5 kg metalinis rinkinys	1/50	3549211666225
30166620	400 ml tūbelė	8	3549210017318

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

