



FIX TAC

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vandens pagrindo fiksaciniai klėjai. Klėjai yra be tirpiklių. Konsistencija patogi tepimui. Atitinka EC 1 reguliavimus.

TAIKYMO SRITIS

Fiksacija skirta tekstilinėms ir PVC plytelėms tvirtinti. Plytelės gali būti nuimamos. Tinkamos ant pakeliamų grindų, ant jau esančių grindų dangų, tokiu kaip PVC, vinilinių dangų, linoleumo, medinių ir natūralaus akmens grindų. FIX TAC yra tinkamas besiūliam vinilo dangų tvirtinimui patalpose iki 20 m² ant pakeliamų grindų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Svarbu vadovautis dangos gamintojo instrukcija. Pateiktos instrukcijos yra rekomendacinio pobūdžio.

Paruošimas. Paviršius turi būti tvirtas, lygus, švarus, sausas. Esančios dangos turi tvirtai laikytis, turi būti be vaško ir poliravimo priemonių. Klojant ant betono paviršiaus, privalu laikytis „Hus AMA“ drėgmės reikalavimų. Klijų, dangos ir paviršiaus temperatūra turi būti +18°C - 25°C, santykinis oro drėgnumas - 30-70%.

Klijavimas. Užtepkite FIX TAC tolygiai voleliu ant pagrindo ir leiskite fiksacijos sluoksniui išdžiūti, kol susidarys skaidri lipni plėvelė. Džiuvimo laikas ant įgeriančio pagrindo - 15-30 min., neįgeriančio - 30-45 min. Plyteles tvirtai privoluokite. Neklijuokite plytelių šoninių kraštų. Patikrinkite ar gerai sukibo.

Dangos šalinimas. Lėtai plėškite plytelę pradėdant nuo kampo. Likusius plytelių pagrindo likučius įmirkykite vandeniu ir plovikliais. Po 30-60 min. pašalinkite likučius mentele ar šepetiu. Neleiskite fiksacijos plėvelei išdžiūti.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ir degus.

Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Tipas	Plastiko dispersija su priedais
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Skysta
Spalva	Balta
Tankis	Apie 1,0kg/l
Įrankių valymas	Vandeniui nedelsiant
Darbo temperatūra	+18°C -25°C
Atliekų tvarkymas	Tvarkyti kaip industrines atliekas. Šalinant didelius kiekius ir netuščias pakuotes tartis su vietinėmis atliekų šalinimo organizacijomis
Džiūvimo laikas	15-45 min. priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, temperatūros, drėgmės
Įrankiai	Teptukas arba volelis
Skiedimas	Neskiedžiamas
Degumas	Ne
Išėiga	Tekstilinės dangos su neaustiniu pagrindu: 70-130 g/m ² Vinilinės dangos: 160-200 g/m ²



BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71