

GREEN CONTACT

KONTAKTINIAI KLIJAI BE TIRPIKLIŲ GRINDŲ DANGOMS VIDAUS PATALPOSE

TAIKYMO SRITIS

Klijai skirti klijuoti PVC grindjuostes, lenktas dangos grindjuostes ant sienos, profilius, laiptų profilius, dangą ant laiptų pakopų, kampų apsaugas.

Naudojami šioms dangoms:

- PVC,
- Natūraliam linoleumui plytelėmis,
- Tekstilinėms dangoms iš natūralaus pluošto (kokoso plaušo, sizalio, nendrių ir t.t.) latekso pagrindu,
- Kamštinėms dangoms plytelėmis arba rulonais,
- Kaučiuko dangoms plytelėmis arba rulonais,
- Sienų ir grindų dangoms šlapiose patalpose (dušuose, voniose).

Klijai tinkami įvairiems atitinkamai paruoštiems pagrindams: grindims ir sienoms vidaus patalpose. Tinka šildomoms grindims.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą klijus gerai išmaišyti gamyklinėje taroje.

PAGRINDO TIPAS: išlyginti betoniniai, anhidritiniai⁽¹⁾ pagrindai, senos keraminės plytelės, senas parketas⁽¹⁾, fanera⁽¹⁾, medžio drožlių plokštės⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Šiuos paviršius iš anksto nugaruntuoti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Pagrindo drėgmė klojimo metu neturi viršyti 4%. Jei drėgmė viršija 4% - naudokite EPONAL 336 sistemą.

Betoniniai paviršiai turi būti išlyginti mišiniais MIPLASOL TRAFIC 3, TX RAPID arba XPS.



TECHNINĖS SAVYBĖS⁽¹⁾

Sudėtis	Akrilinė emulsija
Tankis	1,1 g/cm ³
pH	9-9,5
Klumpumas	35000-50000 mPs·s
Spalva	kreminė
Garinimo laikas ⁽²⁾	20-60 min.
Galutinis išdžiūvimas	24 val.
Naudojimo temperatūra	Griežtai + 10°C - +25°C, pagrindo temperatūra nemažiau +10°C, santykinė oro drėgmė mažiau 65%
Išėiga	125-150 g/m ² Kiekvienai pusei, abiemis - 250-300g/ m ²

⁽¹⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, santykinės oro drėgmės, pagrindo įgeriamumo vertėms naudojant rekomenduojamus įrankius.

⁽²⁾ Garinimo laikas – laikas per kurį susidaro pirminė klijų plėvelė (tirpiklių išgaravimas).

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Klijus tolygiai tepkite 12 mm ilgio vidutinio kietumo šerių voleliu ant blogosios dangos pusės ir pagrindo. Pradėkite nuo to, kurio paviršius mažiau įgeriantis (įprastai tai būna grindų danga). Dėl trumpesnio klijų garinimo laiko ir mažesnės klijų išėigos rekomenduojama naudoti volelį, bet

galima klijus dengti ir dantyta A1 glaistykle. Sun-
kiausiai pasiekiamoms vietoms naudokite teptuką.

Išlaukite garinimo laiką, kol klijai taps permatomi
ir liečiant nelips. Tai užtruks apie 20-60 min. pri-
klausomai nuo aplinkos sąlygų.

Klijus ant dangos galite tepti klijavimo išvakarė-
se, o ant pagrindo – klijavimo dieną.

Darbo laikas iki:

- Pagrindas – 6 val.
- Danga – 24 val.

PJŪVIAI IR SIŪLĖS. Vadovaukitės dangos gamin-
tojo nurodymais ir profesinėmis normomis. PVC
siūlių suvirinimas atliekamas po 24 val. paklojus
dangą.

PASTABOS

- Nesilaikant klijų garinimo laiko ir paviršinis
klijų naudojimas gali neigiamai paveikti dangos
priklijavimo kokybę.
- Išjungti grindinį šildymą 48 val. iki dangos kli-
javimo ir įjungti po 48 val. palaipsniui didinant
temperatūrą.
- Laikytis pagrindo džiūvimo laiko.
- Įrankiai ir šviežios dėmės valomos vandeniu.
- Po naudojimo sandariai uždaryti klijų kibirą.
- Paklojus dangą, jos padėties keisti nebegalima.
- Kruopščiai prispausti dangą po paklojimo.
- Optimalus sukibimo laikas 12-24 val. priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo.

SAUGOJIMAS

1 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant
+10°C - +25°C temperatūrai. Išmaišyti klijus
prieš naudojimą.

PAKUOTĖ

7 IR 14 kg plastikinis kibiras

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

