



TARBICOL JOINT PB

MSP KLIJAI, DEKORATYVINIŲ DENIO SIŪLIŲ SANDARIKLIS

PRIVALUMAI

- Nauja technologija: be vandens ir izocionatų
- Be tirpiklių ir kvapo
- Lengvas naudojimas su pistoletu net esant žemai temperatūrai
- Geras pirminis sukibimas
- Geros sukibimo savybės su visomis medžio rūšimis ir visais paviršiais
- Suspaudus ar ištempus nepraranda elastingumo
- Elastingas esant -40°C - $+120^{\circ}\text{C}$
- Atsparus trinčiams ir smūgiams
- Atsparus 30 min. esant $+180^{\circ}\text{C}$ temperatūrai
- Atsparus atmosferos poveikiui, UV spinduliams, cheminėms priemonėms
- Atsparūs drėgmei (pvz.: virtuvėse ir vonios kambariuose)
- Gali būti šlifuojamas ir dažomas
- Nesukelia korozijos metaliniam deniui

TAIKYMO SRITIS

TARBICOL JOINT PB – juodos spalvos sandariklis, skirtas dekoratyvinėms denio tipo siūlėms.

Tai universalus sandariklis, kuris gali būti naudojamas įvairioms klijavimo procedūroms.

Tinkamas staliaus darbams (neviršyti normos), mūriui, pertvaroms, langų ir durų rėmams, valtimis, priekaboms, automobilių konstrukcijoms.

Gali būti naudojamas be gruntavimo švariems ir nuriebalintiems paviršiams: aliuminiui, cinkuotam ir necinkuotam plienui, variui, dažytam metalui, medžiui, lakuotam medžiui, stiklui, PVC, poliesteriui.

TECHNINĖS SAVYKĖS

Klijų tipas	Modifikuoto sililo poli- merai, džiūna dėka drėgmės
Spalva	juoda
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,5 esant 23°C
Pliūpsnio temperatūra	nedegūs
Trūkimas tempiant	$>200\%$
Džiūvimo norma	3mm per 24 val.
Darbinis ir plėvelės forma- vimosi laikas	Apie 10min. esant 20°C , priklausomai nuo tem- peratūros, drėgmės, pagrindo įgeriamumo
Pilnai išdžiūna	Po 48-72 val.
Galima vaikščioti	Po 3 dienų buitinėse ir intensyvaus judėjimo vietose
Darbinė temperatūra	$+12^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MEDINIŲ PAGRINDŲ PARUOŠIMAS

Paviršiaus būklė, prieš įrengiant siūles, nulemia vėlesnį siūlių stabilumą. Esant reikalui, acetonu nuriebalinti ir išdžiovinti perketą iš aliejuotos medienos.

Grindinis šildymas

Grindinis šildymas turi veikti bent 3 savaites iki klojimo darbų. Išjunkite jį 48 val. iki klijavimo ir vėl įjunkite po savaitės, palaiapsniui didinant temperatūrą.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Užklijuokite apsauginę juostą palei griovelius. Nupjaukite tūbelės galą ir uždėkite aplikatorių. Išspauskite klijus vientisa siūle, gerai užpildant griovelį 15-25% daugiau jo apimties. Po 2-3 dienų išdžiūvus klijams, nuimkite apsaugines juos-

tas ir išlyginkite siūles, nupjaunat jas specialiu peiliu.

PASTABOS

- Palikite aplikatorių ant atidarytos tūbelės, naudojant kitą kartą, uždėkite naują aplikatorių.
- Patalpoje turi būti kruopščiai išvalytos dulkės.
- Medines grindų dangas laikykite sausoje patalpoje.

Šviežias dėmes valykite acetonu. Išdžiūvusias dėmes galima pašalinti tik šlifuojant arba išgremžiant. Aplikatorių palikite ant tūbelės. Pakartotinai naudojant tūbelę, pakeiskite aplikatorių.

KLIJŲ VALYMAS

Šviežias dėmes valykite acetonu iš karto. Išdžiūvusį sandariklį galima pašalinti tik mechaniškai.

IŠEIGA

Apie 16 bėginių metrų 3mmx6mm klijų juosta iš tūbelės.

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su TARBICOL JOINT PB susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis.

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30605001	290ml tūbelė, 12 vnt.	1152	3549210011194

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax :(495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

