

KE 310

AKRILINIAI KLIJAI BE TIRPIKLIŲ VINILINĖMS IR TEKSTILINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Universalūs – PVC heterogeninėms, kiliminėms, natūralaus pluošto dangoms ir pusiau lanksčioms vinilinėms plytelėms
- Be tirpiklių
- Lengva ir patogiu naudoti
- Maža VOC emisija, A+ klasė
- Ekonomiškai - maža išeiga
- Silpnas kvapas
- Stiprus pirminis sukibimas
- Darbo laikas 20-35 min.
- Atsparūs baldų su ratukais poveikiui
- Tinkami grindiniam šildymui

TAIKYMO SRITIS

Bostik KE 310 akriliniai klijai tinkami klijuoti:

- PVC/vinilo grindų dangas: PVC dangas rulonais ir plytelėmis, daugiasluoksnės grindų dangas (kompaktinės, poliesterio ir putos pagrindo PVC), kamštines dangas su PVC pagrindu, pūsto vinilo, pusiau lanksčias plyteles.
- tekstilines dangas: veltines dangas su ar be pagrindo, kilimines dangas su latekso putos ar veltiniu pagrindu, dangoms su sintetinio džiuoto pagrindu (Action Bac®), natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūros žolės) dangas.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, faneros skirtos grindims, medžio.

Tik naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Akrilinė emulsija
Spalva	gelsva
Specifinė sunkio jėga	1,35 +/- 0,05 g/cm ³
Pliūpsnio temperatūra	nedegūs
Garinimo laikas*	Apie 10-15 min.
Darbinis laikas*	Apie 20-35 min.
Galima vaikščioti*	Po 18-24 val.
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C
Medžiagos ir pagrindo temperatūra	Nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna*	Po 24 val.

Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -5°C

*priklauso nuo aplinkos sąlygų

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios.

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Porėtus pagrindus nugaruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugaruntuotos UNIDUR N gruntu (100 g/m²). Likutinės drėgmės kiekis betoniniuose pagrinduose neturi viršyti <3% ir <0,5% anhidritiniuose pagrinduose. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangos tipas ar specifinis pagrindas	Dantytą glaistiklę (TBK standartas)	Išėiga, m ²
Dangos lygiu pagrindu	A2	250-300 g
Dangos lengvai šiurkščiu pagrindu	B1	300-350 g
Dangos šiurkščiu pagrindu, kokoso, sizalio ir k.t.	B2	350-400 g

Patarimas: Kad išvengtumėte per plonas grindų dangas permatomų, dantytos glaistiklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite kljais sudrėkintu porolono voleliu.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol kljai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte danga, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte kljus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Siūles virinkite po 24 val. nuo dangos kljavimo.

PASTABOS

- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
- Tinkami gumos dangoms, kurioms gamintojas rekomenduoja akrilinius kljus.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol kljai dar neišdžiūvę.

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilus užšalus iki -10°C. Kljams užšalus, perkeltite juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quickfds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30044054	20 kg plastikinis kibiras	1	3549212463595
3004355	6 kg plastikinis kibiras	1	354921246361

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

