



MIPLAFIX 200

GREITAI DŽIŪSTANTYS AKRILINIAI KLIJAI VISUOMENINĖS PASKIRTIES VINILINĖMS IR TEKSTILINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Greitai sukimba ir suklijuoja
- Rekomenduojami standžioms ir sunkioms dangoms
- Aplinkos sąlygos turi mažai įtakos
- Lengva naudoti
- Tinkami klijuoti PVC ant PVC
- Ilgas darbo laikas
- Atsparūs baldams su ratukais
- Atsparūs PVC dangos plastifikatoriui
- Tinkami grindiniam šildymui
- Labai maža VOC emisija, A+ klasė

TAIKYMO SRITIS

MIPLAFIX 200 - akriliniai klijai, tinkami klijuoti:

- PVC/vinilo grindų dangas: homogenines ir heterogenines PVC dangas rulonais ir plytelėmis, kamštines dangas su PVC pagrindu, pūsto vinilo, pusiau lanksčias plyteles.
- tekstilines dangas: veltines dangas su ar be pagrindo, kilimines dangas su latekso putos pagrindu, neaustines tekstilines dangas, dangas su sintetinio džiuto pagrindu (Action Bac®), natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūros žolės) dangas.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, fanera skirta grindims, medžio.

Rekomenduojami daugelio gamintojų.

Naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Sintetinių dervų emulsija
Spalva	gelsva
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,27 +/- 0,05
Pliūpsnio temperatūra Nedegūs	76°C
Garinimo laikas	Apie 5-10 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinis laikas	Apie 40-55 min.
Galima vaikščioti	Po 18 val. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +30°C
Medžiagos ir pagrindo temperatūra	Nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna	Po 48 val.

Stabilūs užšalimui/atšilimui iki -5°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Porėtus pagrindus nugruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugruntuotos PRIMASOL R gruntu, reikalui esant - keletą kartų (100-120 g/m²/sluoksniui).

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant kljus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangoms lygiu, poliruotu pagrindu naudokite dantytą Nr.01-A2 glaistiklę, klijų išeiga apie 200-250g/m².

Dangoms šiurkščiu pagrindu naudokite dantytą glaistiklę Nr.02-B1, klijų išeiga 300-250g/m².

Patarimas: Kad išvengtumėte per plonas grindų dangas permatomų, dantytos glaistiklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite kljais sudrėkintu porolono voleliu.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol kljai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte kljus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Klijuojant PVC ant PVC ar neįgeriančių paviršių - klijų garavimo laikas - 30-90 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir klijų kiekio.

Siūles virinkite po 24 val. po dangos kljavimo.

PASTABOS

- Visada laikykitės nurodyto džiūvimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
- Tinkami gumos dangoms, kurioms gamintojas rekomenduoja akrilinius kljus.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausia kol kljai dar neišdžiūvę.

IŠEIGA

200-350g/m²

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su MIPLAFIX 200 kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quickfds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30604143	6 kg plastikinis kibiras	80	3549212470197
30603752	20 kg plastikinis kibiras	32	3549212469733

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

