



MIPLAFIX 300

UNIVERSALŪS, AUKŠTOS KOKYBĖS, GREITAI DŽIŪSTANTYS AKRILINIAI KLIJAI VISŲ TIPŲ VISUOMENINĖS PASKIRTIES VINILINĖMS IR TEKSTILINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Be tirpiklių, draugiški aplinkai ir vartotojui.
- Labai maža VOC emisija, A+ klasė
- Greitai sukimba ir stipriai suklijuoja
- Lengva naudoti
- Tinkami klijuoti PVC ant PVC
- Gali būti tepami voleliu
- Gali būti naudojami prastai ventiliuojamose patalpose ar atvirose lankytojams patalpose
- Rekomenduojami standžioms ir sunkioms dangoms
- Atsparūs baldams su ratukais
- Darbinis laikas: 35-40 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
- Tinkami grindiniam šildymui
- Ekonomiški

TAIKYMO SRITIS

MIPLAFIX 300 - akriliniai klijai be tirpiklių, tinkami klijuoti:

- PVC/vinilo grindų dangas: homogenines ir heterogenines PVC dangas rulonais ir plytelėmis, poliolefino dangas, linoleumą rulonais, gumos dangas rulonais ir plytelėmis*, pūsto vinilo, pusiau lanksčias plyteles.
- tekstilines dangas: veltines dangas su ar be pagrindo, kilimines dangas su putos pagrindu, neaustines tekstilines dangas, dangas su sintetinio džiuto pagrindu (Action Bac®).
- Natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūros žolės) dangas su latekso pagrindu.

Galima naudoti sporto infrastruktūroje, dušuose, klijuojant sudėtingas grindų dangas, vidinius kampus, PVC ant PVC.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, fanera skirta grindims, medžio.

IMO sertifikatas.

Rekomenduojami daugelio gamintojų.

Naudojimui patalpų viduje.

*Didelio praeinamumo ir mechaniškai valomose patalpose naudokite dvikomponenčius poliuretano klijus.

* Amtico, Expona/Objectflor, Design Flooring LVT plytelėms naudokite Bostik Power Elastic.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Be tirpiklių, sintetinių dervų emulsija
Spalva	gelsva
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,24 +/- 0,05
Pliūpsnio temperatūra	Nedegūs
Garinimo laikas	Apie 10-15 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinis laikas	Apie 35-40 min.
Galima vaikščioti	Po 18 val. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +30°C. Medžiagos ir pagrindo temperatūra ne mažiau +10°C
Medžiagos ir pagrindo temperatūra	Nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna	Po 48 val.

Stabilūs užšalimui/atšilimui iki -5°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Porėtus pagrindus nugruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugruntuotos gruntu be tirpiklių.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangoms lygiu, plokščiu pagrindu naudokite dantytą Nr.1-A2 glaistiklę, klijų išeiga apie 200-250g/m².

Dangoms šiurkščiu pagrindu naudokite dantytą glaistiklę Nr.2-B1, klijų išeiga 300-250g/m².

Patarimas: Kad išvengtumėte per plonas grindų dangas permatomų, dantytos glaistiklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite klijais sudrėkintu porolono voleliu.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol klijai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte klijus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Klijuojant PVC ant PVC ar neįgeriančių paviršių - klijų garavimo laikas - 30-90 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir klijų kiekio.

Siūles virinkite po 24 val. po dangos klijavimo.

PASTABOS

- Visada laikykitės nurodyto džiūvimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
- Tinkami gumos dangoms, kurioms gamintojas rekomenduoja akrilinius klijus.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausia kol klijai dar neišdžiūvę.

IŠEIGA

200-350g/m²

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30603750	20 kg plastikinis kibiras	32	3549212469726
30603754	6 kg plastikinis kibiras	80	3549212469757

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

