



# MIPLAFIX 800

## UNIVERSALŪS, VANDENS PAGRINDO KLIJAI LANKŠČIOMS DANGOMS

### PRIVALUMAI

- Visų tipų lanksčioms dangoms klijuoti
- Visų tipų apkrovų zonoms: buitinės ir visuomeninės paskirties
- Tinkami klijuoti PVC ant PVC ar renovuojant senas grindis
- Gali būti tepami voleliu – sienoms, dantyta glaistykle – grindims
- Lengva naudoti
- Darbinis laikas 45-50 min., priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir grindų dangos tipo
- Greitas momentinis sukibimas, stipriai suklijuoja
- Dangas galima greitai eksploatuoti
- Be tirpiklių, draugiški aplinkai ir vartotojui
- Labai maža VOC emisija, A+ klasė
- Didelė nuplyšimo jėga
- Atsparūs baldams su ratukais
- Gali būti naudojami prastai ventiliuojamose patalpose ar atvirose lankytojams patalpose
- Tinkami grindiniam šildymui
- Ekonomiški



### APRAŠYMAS

Be tirpiklių, labai maža VOC emisija, EC1 emisijos klasė A+, LEED ir BREEAM

Klijai skirti LVT ir gumos dangoms klijuoti.

Miplafix 800 – greitas momentinis sukibimas pasiekiamas per labai trumpą laiką, o mechaninės savybės leidžia subalansuoti nepalankias aplinkos sąlygas. Tai universalūs, daugiafunkciniai klijai tinkami klijuoti daugelį įprastų lanksčių, o taip pat ir sudėtingų, dangų. Gali būti naudojami sporto infrastruktūroje, dušo patalpų PVC sistemoms, vidiniams kampams, klijuojant PVC ant PVC dangų. Stiprus momentinis sukibimas, stiprus suklijavimas. Tinkami ir grindims, ir sienoms.

### TECHNINĖS SAVYKBĖS

pagrindas	Be tirpiklių, Akriliniai, vandens pagrindu
Spalva	gelsva
Konsistencija	Klampus skystis
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,24 +/- 0,05
Išeiga	Apie 200-250 g/m <sup>2</sup> (A2 glaistyklė lygiam pagrindui) Apie 300-350 g/m <sup>2</sup> (B1 glaistyklė šiurkščiam pagrindui)
Garinimo laikas PVC Garinimo laikas gumai	10-15 min. 5 min. šlapiam klijavimui
Darbinis laikas PVC (23°C, 55% HR) Darbinis laikas gumai (23°C, 55% HR)	60 min. 30 min.
Galima vaikščioti	Po 12 val.
Pilnai išdžiūna	Po 24 val.
Darbinė temperatūra	+10°C - +25°C
Santykinė aplinkos drėgmė	<70%
Medžiagos ir pagrindo temperatūra	Nemažiau +10°C
Pliūpsnio temperatūra	Nedegūs
Atsparumas šalčiui	Stabilūs iki 0°C

Atitinka LEED ir BREEAM reikalavimus.

Tinkami klijuoti:

LVT lentelės ir plyteles

PVC/vinilines grindų dangas: homogenines ir heterogenines dangas rulonais ir plytelėmis, heterogenines akustines (putos ar VER pagrindu) dangas, kamštines su PVC pagrindu dangas, poliolefino pagrindo dangas, linoleumą rulonais ir plytelėmis, gumos dangas rulonais ir plytelėmis iki 3,5mm storio, pūstą vinilą, pusiau lanksčias plyteles.

Tekstilines dangas: veltines dangas su ar be pagrindo, kilimines dangas su putos pagrindu, neaustines tekstilines dangas, dangas su sintetinio džiuoto pagrindu (Action Bac ®), natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūros žolės) dangas su latekso pagrindu.

Sienų apsaugos paneles.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, fanera skirta grindims, medžio.

Rekomenduojami daugelio gamintojų.

Naudojimui patalpų viduje.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TINKAMI PAGRINDAI:

Išlygintos betono plokštės\*, betoniniai pagrindai\*, kalcio sulfato pagrindai\*, esančios keraminės plytelės\*, mediena\*, esančios pusiau kietos vinilo plytelės\*, MDP\*\*, fanera\*\*, paklotai, metalo ir neįgeriantys paviršiai.

\*Turi atitikti vietinius reikalavimus ir turi būti išlyginti su savaimė išsilyginančiais mišiniais.

\*\*Padenkite atitinkamu Bostik gruntu.

## PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios.

Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus.

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Porėtus pagrindus nugaruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugaruntuotos atitinkamu gruntu.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klįjus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniais ir gruntui.

## KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klįjus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangoms lygiu, plokščiu pagrindu naudokite dantytą Nr.A2 glaistiklę, klijų išėiga apie 200-250g/m<sup>2</sup>.

Dangoms šiurkščiu pagrindu naudokite dantytą glaistiklę Nr.B1, klijų išėiga 300-250g/m<sup>2</sup> arba Nr.B2 – apie 400g/m<sup>2</sup>

Kad išvengtumėte per plonas grindų dangas permatomų, dantytos glaistiklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite klįjais sudrėkintu porolono voleliu.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol klįjai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte klįjus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Klijuojant PVC ant PVC ar neįgeriančių paviršių – klijų garavimo laikas - 30-90 min., priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir klijų kiekio.

Siūles virinkite po 24 val. po dangos klįjavimo.

## PASTABOS

- Visada laikykitės nurodyto džiuavimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
- Tinkami gumos dangoms, kurioms gamintojas rekomenduoja akrilinius klįjus.

## KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valykite šiltu vandeniu, geriausia kol klįjai dar neišdžiūvę.

## SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

## SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas galimas pagal pareikalavimą.

Pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik "Bostik" bandymais ir tai negarantuoja jos tikslumo. Produkto efektyvumas, jo tinkamumo laikas ir naudojimo charakteristikos priklausys nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus naudojamas, rūšis, aplinką, kurioje produktas yra saugomas ar naudojamas, ir įrangą. Bet koks kintamųjų pakeitimas gali paveikti produkto našumą. Prieš vartojant gaminį, pirkėjo pareiga išbandyti produkto tinkamumą naudojimui tokiomis sąlygomis, kokios bus tuo metu. Bostik negarantuoja produkto tinkamumo konkrečiai paskirčiai. Produktas parduodamas laikantis Bostik pardavimo sąlygų, kuri pateikiama kartu su gaminiu pardavimo metu. Niekas, kas nurodyta šiame dokumente, negali būti suprantamas kaip atitinkamų patentų, leidimų nebuvimas, paskatinantis ar rekomenduojantis naudoti bet kurį patentą, išradimą, be patento savininko įgaliojimų.

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	PCB	Barkodas
30606600	6 kg plastikinis kibiras	1	3549212474072
30606394	18 kg plastikinis kibiras	1	3549212473976

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,  
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

