

TARBICOL MS ELASTIC

**VIENKOMPONENČIAI MS POLIMERŲ KLIJAI
PARKETUI KLIJUOTI ANT VISŲ TIPŲ PAGRINDŲ**

PRIVALUMAI

- Gerai suklijuoja
- Atsparūs drėgmei (galima naudoti vonios patalpoje)
- Greitas pirminis sukibimas
- Turi garsą izoliuojančių savybių
- Be vandens, todėl nėra deformuojančio poveikio medžiui
- Be tirpiklių ir izocionatų
- Ekologiškas
- Tinkami grindiniam šildymui
- Elastingi esant -40°C - $+120^{\circ}\text{C}$ temperatūrai
- Chemiškai inertiški

TAIKYMO SRITIS

Vienkomponentiniai MS polimerų pagrindo klijai, skirti klijuoti nepadengtam arba lakuotam parketui, visų tipų ir dydžių iki 23mm storio parketlentėms:

- Bet kokio pločio ir ilgio vienetiniam parketui
- Lakuotam ar nedengtam parketui
- Surenkamam parketui
- Parketo klijavimui šonu
- Parketui iš sutankintos medienos
- Visų tipų medienai, taip pat ir ąžuolui, beržui, bambukui

- Medžio masyvui iki 170mm

Klijavimui prie įvairių įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų: betono, anhidritinių pagrindų, metalo, medžio, plytelių.

Tinka klijuoti egzotines medžio rūšis.



TECHNINĖS SAVYBĖS ⁽¹⁾

Sudėtis	MS polimerai
Išvaizda	Skysti klijai – pasta
Tankis	1,60 +/- 0,02 g/cm ³
Atviras laikas	Apie 40 min., esant +20°C
Spalva	Šviesiai rudas
Pilnai išdžiūna	Po 24-48 val.
Galima naudoti	Vaikščioti po 24 val., intensyvus naudojimas – po 48 val.
Galima šveisti	48-72 val.
Naudojimo temperatūra	+10°C - +30°C
Išeiga	700-1000 g/m ²

⁽¹⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, santykinės oro drėgmės ir paviršiaus įgeriamumo vertėms, bei naudojant rekomenduojamus įrankius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDŲ TIPAI: paruošti betoniniai paviršiai, MDF, fanera.

PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Pagrindo drėgmė neturi viršyti 4%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Betonines plokštes ir klojinius išlyginkite savaime išsilyginančiu mišiniu ROXOL.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami B12 dantytą glaistiklę, apie 700-1000 g/m². Nereikalingas garavimo laikas.

Palikite 8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuostėmis.

PASTABOS

- Laikykite parketą sausoje patalpoje.
- Neklokite parketo esant didesnei nei 65% santykinei oro drėgmei.
- Parketo aklimatizacijos laikas - 48 val.
- Grindinis šildymas turi atitikti esamus reguliavimus. Įjunkite prieš tris savaites ir vėl išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki klojimo. Įjungti po 1 savaitės, palaipsniui didinat temperatūrą.
- Tarbicol MS Elastic klijai turi stipraus sukibimo savybes.
- Instrumentus ir šviežias klijų dėmes valykite acetonu.
- Griežtai vadovaukitės parketo gamintojo rekomendacijomis.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

SAUGOJIMAS

1 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +5°C - +30°C temperatūrai. Atsparūs šalčiui iki -10°C.

PAKAVIMAS

21 kg plastikinis kibiras – 3 paketai po 7 kg.

Informacija, pateikta šiame techniniame aprašyme, pagrįsta bandymų rezultatais ir Bostik patirtimi. Ji nepakeičia profesionalių žinių ir įgūdžių, tačiau suteikia minimalų būtiną ir pakankamą informaciją apie produktą ir jo naudojimą. Be pateiktų nurodymų dėl medžiagos naudojimo, vadovaukitės šios srities statybos ir apdailos normatyviniais dokumentais. Produkto kokybės kontrolė užtikrinama Bostik kokybės sistema. Mes neturime galimybės kontroliuoti mūsų produktų panaudojimo proceso. Dėl šios priežasties mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios žalos, susijusios su naudojimo technologijos pažeidimu arba medžiagos naudojimo ne pagal paskirtį. Bostik pasilieka teisę, keisti techninius aprašymus be išankstinio įspėjimo.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

