



MSP 106 INVISIBLE

MS skaidrus polimero glaistas.

Koliažai ir sąnariai.

PRIVALUMAI

- Po džiovinimo puikiai skaidrus.
- Nedažykite.
- 2 vienos jungtys ir koliažai.
- Galingas pradinis laikymas (60 kg / cm²).
- Laikosi drėgnų arba užblokuotų paviršių.
- be tirpiklio, be izocianato.
- Labai mažas LOJ emisijos: A + klasė.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Ultrapolvalentas MS polimerinis sandariklis daugeliui statybinių medžiagų sujungimui ir sandarinimui. skaidrūs elementai patys arba bet kokia kita parama: aliuminis, nerūdijantis plienas, galvanizuotas plienas, cinkas, varis, žalvaris, metalas, stiklas, veidrodis, poliesteris (GRP), medis, plytos, betonas ... Laikosi drėgmės ar užblokuotų substratai.

Naudojimas po vidų.

TECHNINĖS

Spalva: skaidri.

Odos formavimo laikas: 20 minučių

Putekojų laikas: 50 minučių

Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas

Kietumas kranto A: 35

Pailgėjimas pertraukoje: > 150%

Naudojimo temperatūra: nuo + 5°C iki + 35°C

Darbinė temperatūra: nuo -40 iki + 100 ° C

CHARAKTERISTIKOS

TAIKYMAS

PARDUOTUVĖ

Pritvirtinkite be grunto ant sveikų, švarių, be dulkių, be riebalų padengtų substratų, atitinkančių DTU ir galiojančias profesines taisykles.

Grunto naudojimas yra rekomenduojamas esant sudėtingoms įgyvendinimo sąlygoms (temperatūrai, drėgmei):

PRIMER M: užblokuota medija.

PRIMER P: poringiems paviršiams.

Taikyti rankomis arba pneumatiniu purškimu.

SEALING

Vienodo antspaudo ekspozicija. Po ekstruzijos, uždarykite ir nuvalykite sandariklio karoliukę per 10 minučių.

KOLIAŽAS

Priklausomai nuo klijuoti elementai tepkite virvute arba tarpikliais: paspauskite ir leiskite polimerizuoti. Negalima dirbti su komplektu per kitas 24 valandas.

VALYMAS

- Švieži produktas: valymo servetėlės arba AK tirpiklis.
- Sausas produktas: išvalius.

SĄNAUDOS

Apie 12 m 5 mm skersmens laidą

LAIKYMAS

12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, laikomos sausoje vietoje nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos

duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

KONDICIONAVIMAS

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
306015 22	290 ml kasetė	12	3549212465 087
30603459	Dėžutėje yra 60 ka- setės iš 290 ml	1	3549212468 507
30609585	24 kartoni- nių dėžutė iš 290 ml	1	3549212476 588

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru