



# MSP 107

**Sandariklis, net ant drėgnų atramų.**

**MS Polymer technologija. Daugiasluoksnės medžiagos, daugiasluoksnės**

## PRIVALUMAI

- Nėra tirpiklių ar izocianatų.
- Labai atsparus oro ir UV spinduliams.
- Nenaudokite metalų korozijos.
- Puikus sukibimas net ir ant šlapių paviršių (nepasotintas ir neslopinamas).
- Po suspaudimo ar pailgėjimo pradeda savo pradines savybes.
- Suderinama su daugeliu dažų
- Galima dažyti po pilnos polimerizacijos.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Koliažai:

- Lankstus elementų, kurie gali būti dėl vibracijos ar šoko, susiejimas.
- Plytelių, grindjuosčių, įvairių dekoderacinių elementų koliažas.
- Vamzdžių koliažas ir vamzdynai.

Vandeniui atsparumas:

- išsiplėtimo sandūros, betono plokščių, balkonų ir tt dalių sandūros
- Sandarinimas po palangės.
- Mūro, pertvaros, medžio ir metalo rėmai, valtys, priekabos, kėbulo sandarinimas.
- Verandų, šiltnamių sandarinimas.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Odos formavimo laikas: 20 minučių
- Dulkių be laiko: apie 50 minučių
- Įgyvendinimo temperatūra: nuo + 5 iki + 35 ° C
- Darbo temperatūra: nuo -40 iki + 100 ° C

Spektakliai:

- Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas
- Kranto kietumas A: 55
- pailgėjimas pertraukoje: > 200%

## PARUOŠIMAS

SEALING

Jei reikia, sumontuokite ekstruzijos būdu, galbūt jungties apačioje (jungties gylis apribojamas 2/3 jo pločio).

Po ekstruzijos, 10 minučių priveržkite ir nuvalykite šlifavimo karoliuką šluoste, panardintame vandens muilu. Siekiant išlaikyti gerą sukibimą, venkite tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių.

KOLIAŽAS

Po to, kai vienas iš elementų ekstruzuos virvutes, surinkite iš karto, kad sugriežtų klijų virves. Negalima dirbti su surinktuvu ir nukreipti į apkrovą per kitas 24 valandas.

## VALYMAS

- Šviežios dėmės: valymo servetėlės arba SOLVENT AK.
- sausos dėmės: nusiurbiant.

## SAŃAUDOS

Teorinis linijinių skaitiklių skaičius pasiekiamas su 290 ml talpos kasete:

- 6 mm pločio jungtis ir 5 mm jungties gylis: 9,60
- jungties plotis 8 mm ir jungtis 8 mm gylio: 4,50

## LAIKYMAS

18 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, laikomos sausoje patalpoje nuo + 5 iki + 30 ° C

## SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

## KONDICIONAVIMAS

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
30114280	Balta - 290	12	3549210031

	ml kasetė		260
30139561	Juoda - 290 ml kasetė	12	3549210031 307
30131383	Pilka - 290 ml kasetė	12	3549210031 291
30130015	Ruda - 290 ml kasetė	12	3549210031 314
30607715	Balta - dėžutė iš 60 užtaisų iš 290 ml	1	3549212475 406
30607716	Pilka - dėžutė su 60 kasetėmis iš 290 ml	1	3549212475 413
30609590	Balta - 24 kartridžo dėžutė iš 290 ml	1	3549212476 595
30609687	Pilka - kartoninės dėžutė, kurioje yra 24 kasetės iš 290 ml	1	3549212476 939

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)