

# MSP CORDON CHENE

**KLIJAI HERMETIKAS PARKETO KLIJAVIMUI, DENIO ĮRENGIMUI, GRINDJUOSČIŲ TVIRTINIMUI**

## PRIVALUMAI

- Sudėtyje nėra vandens ir izocionatų
- Lengvai išspaudžiamas ir naudojamas net esant žemai temperatūrai
- Greitai sukimba
- Gerai klijuoja visų rūšių medieną ir kitus paviršius
- Išdžiūvęs lieka elastingas esant  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+120^{\circ}\text{C}$  temperatūrai
- Atlaiko  $+180^{\circ}\text{C}$  temperatūrą 30 min.
- Atsparus atmosferos poveikiui, UV spinduliams, cheminėms medžiagoms
- Tinkamas drėgnoms patalpoms – vonios kambariams, virtuvėms, terasoms ir t.t.
- Siūlės gali būti šlifuojamos ir dažomos
- Tinka šildomoms grindims

## TAIKYMO SRITIS

- Ažuolo spalvos multifunkciniai klijai denio dekoratyvinėms siūlėms
- Parketo klijavimui (dalinis klijavimas)
- Grindjuosčių tvirtinimui ir detalių klijavimui
- Galima naudoti be gruntavimo švariems ir nedulkėtiems paviršiams: aliuminiui, cinkuotam ir necinkuotam plienui, variui, dažytiems metalams, neapdirbtam, lakuotam ar dažytam medžiui, stiklui, PVC, poliesterio plastikui

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Parketo klijavimui užtepkite ant pagrindo, be išankstinio gruntavimo, klijus 5mm skersmens siūlėmis, kas 10-15 cm priklausomai nuo parketo. Palikite tarpus prie sienos (min. 8mm).

## PARKETO PARUOŠIMAS KLIJUOJANT DENIO STILIUMI

Paviršiaus būklė prieš įrengiant siūles nulemia vėlesnį siūlių stabilumą. Esant reikalui acetonu nuriebalinti ir išdžiovinti perketą iš aliejuotos medienos.



## TECHINĖS SAVYBĖS <sup>(1)</sup>

Sudėtis	MS polimerai
Tankis	1,5g/cm <sup>3</sup> esant $+23^{\circ}\text{C}$
Santykinis prailgėjimas plėšiant	>200%
Spalva	ąžuolo
Džiūvimo greitis	3mm/parą
Atviras laikas	10 min.
Plėvelės susidarymas	10 min.
Pilnai išdžiūna	48-72 val.
Galima vaikščioti	Po 3 parų
Naudojimo temperatūra	$+12^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$
Išėiga	16m 3x6mm сечении iš pakuotės

<sup>(1)</sup> Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, santykinės oro drėgmės, vėtrėms paruoštiems paviršiams.

## DEKORATYVINIŲ DENIO TIPO SIŪLIŲ ĮRENGIMAS

Parketo klijavimui užtepkite ant pagrindo, be išankstinio gruntavimo, klijus 5mm skersmens siūlėmis, kas 10-15 cm priklausomai nuo parketo. Palikite tarpus prie sienos (min. 8mm).

Užklijuokite ant parketo apsauginę juostą palei griovelius. Nupjaukite tūbelės galą. Uždėkite aplikatorių, nupjautą atitinkamai pagal pageidaujamos siūlės skersmenį. Išspausti klijus vientisa siūle, gerai užpildant griovelį 15-25% daugiau jo apimties. Po 2-3 dienų išdžiūvus klijuams, nuimti apsaugines juostas ir išlyginti siūles, nupjaunat jas specialiu peiliu. Grindis galima naudoti po 3 dienų. Šviežias dėmes valyti acetonu. Išdžiūvusias dėmes galima pašalinti tik šlifuojant arba išgremžiant. Aplikatorių palikite ant tūbelės. Pakartotinai naudojant tūbelę, pakeiskite aplikatorių.

### PASTABOS

- Išjungti grindinį šildymą 48 val. iki parketo klijavimo ir įjungti po 48 val. palaiapsniui dinant temperatūrą.

- Patalpa turi būti kruopščiai išvalyta nuo dulkių.
- Parketą laikyti sausoje patalpoje ir leisti aklimatizuotis 48 val.

### SAUGOJIMAS

1 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje.

### PAKUOTĖ

290 ml tūbelė arba 600 ml aliuminio folijos tūba

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30605000	290 ml tūbelė	12	3549212472689
30605032	600 ml tūba	12	3549210016960

#### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

