



NEO 220

Neopreno mastika įvairiems tikslams: montavimas, jungtys, apdaila.

PREKĖS APRAŠYMAS

Universalios neopreno tipo minkštosios grindų lentos, molding (mediena, PVC), odos lentos, durų ir langų rėmai, plokštės, laiptų ritinėliai, palangės, dekoratyviniai elementai.

- Fiksuojant grindjuostas, plokščių plokštes, strypus, poliuretanas sijas, plyteles, dekoratyvines plokštes, lentų grindis su visomis dažniausiai pasitaikančiomis pastato pamatinėmis medžiagomis.
- Netinkamas putplasčio polistirolo ir veidrodžių klijavimui.

PRIVALUMAI

- Klijų mastika su greitu nustatymu.
- Puikus atsparumas plyšimui.
- Daugiafunkcinis (išskyrus polistireną).
- Naudojant šią mastiką, gali būti kompensuojami nedideli žemės pažeidimai.
- didelis atsparumas šilumai: + 110-130 ° C
- Dygsnio gali būti dažytos.
- Tinka vidaus darbams

DARBO INSTRUKCIJA

Paruoštas naudoti.

FOUNDATIONS

Turi būti stiprus, neturintis defektų, ne purus (ne laisvas), be riebios arba riebios dėmės. Dažų paviršiai plaunami plovikliu, po to vandeniui ir įsitikinkite, kad jie gerai priglundę prie pagrindo.

Metalai turi būti išvalyti nuo rūdžių ir riebalų.

PARAIŠKA

Taškinis arba linijinis naudojimas rankiniu arba pneumatiniu pistoletu.

Lengvosios medžiagos: maždaug 15 cm intervale pritvirtinkite mastikos taškus arba juosteles sujungtos medžiagos nugarėlėje. Taikoma norimoje vietoje, stipriai paspaudžiant, sankaba yra akimirksniu, tačiau klijavimas dar gali būti nukirptas per 4-5 minutes po mastikos užklijavimo ant klijuoti paviršiaus.

Sunkios medžiagos arba klijavimas fiksuotais pagrindais (pvz., Metaliniais): Ta pati metodika, tačiau po klijavimo suklijuotos medžiagos pakartotinai perkelti taip, kad dalis klijų būtų ant pagrindo. Leiskite tirpikliui išgaruoti - 5-10 minučių. Vėlgi pritvirtinkite prie tinkamos vietos, stipriai paspaudžiant, akimirksniu pasikalbėkite.

Abiem atvejais galutinis nustatymas įvyksta po 24-48 valandų.

PASTABOS DĖL PARAIŠKOS

Drėgnoje ir šaltoje aplinkoje tirpiklių išgaravimas gali sukelti šlapios plėvelės susidarymą ant klijų paviršiaus (kondensacijos): šiuo atveju klijuoti nebus. Stenkitės išvengti darbo tokiomis sąlygomis. Nenaudokite žemesnėje kaip 12 ° C temperatūroje.

Negalima naudoti polistireno (putplasčio arba ekstruzinio) kaip klijavimo medžiagą.

Dirbk kambaryje, kurioje nėra dulkių.

SAUGUMAS

Specialių saugumo priemonių nereikia. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

VALYMAS

Prieš džiovinimą: su valymo skudurėliu arba AK tirpikliu.

Po džiovinimo: mechaninis grandymo būdas.

VARTOJIMAS

10 bėgimo metrų, kai naudojama 5 mm skersmens juosta.

LAIKYMAS

18 mėnesių gamykloje uždarytoje pakuotėje, esant + 5-30 ° C temperatūrai. Apsaugokite nuo šalčio.

PAKUOTĖ

Code	Packaging	Products per pallet	GENCOD
30600250	Kasetė 280 ml	12	3549212463373

TECHNINIAI DUOMENYS

- Spalva: geltonai smėlio spalvos.
- Užsidegimo taškas (standartinis nf: t60.103): <0 ° C
- Labai degus.
- Gummingo laiko trukmė: 2-4 minutės *
- Laikymas po paraiškos:
 - vienpusis dydis: apie 15 minučių
 - dvipusis dydis: maždaug 20 minučių
- Galutinis nustatymas: 24-48 valandos *
- Taikymo temperatūra: + 10-30 ° C

* Duomenys grindžiami temperatūra 23 ° C, santykinė drėgmė 55% ir nusėda ant substratų su standartinėmis absorbentinėmis savybėmis

Atsakomybės apribojimas: pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos įvairiais bandymais ir mūsų patirtimi. Jie skirti padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir gauti geriausius galimus rezultatus. Kadangi naudotojo darbo sąlygos yra nekontroliuojamos, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gaminio gautus rezultatus.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru