

POLYRAG FRP

SELF-CONVERTING MIXTURE SU MIKROŠELIO PLOKŠTĖ
"EXPRESS" DŽIOVIMAS - GALI būti dažytos - NAUDOJIMAS VIDUJEE - AUKŠTAS
STABILUMAS LIKUČIUI DEFORMACIJOS.

PRIVALUMAI

- Mišinys specialistams intensyviai judėjimui
- greitas džiovimo mišinys. Po 2 valandų galite vaikščioti ant jo, po 6 valandų uždėkite vinilo grindų dangą
- Dėl storio 1-10 mm (galima nurodyti iki 15 mm)
- Rankinis arba mechaninis taikymas
- Tai puikus paviršiaus aspektas.
- Galima dažyti
- nesumažėja.
- Aukštas savimonės gebėjimas.
- Tinkamas grindų šildymui

TAIKYMO SRITIS

Savaime išsilyginantis mišinys, sustiprintas mikro pluošto skaidulomis, specialiai suprojektuotas pagrindui išlyginti patalpose, kuriose P3 klasė yra didelė apkrova.

Šių rūšių dangų klojimo pagrindo paruošimas:

- PVC dangos, natūralus linoleumas, guminės dangos
- tekstilinės dangos;
- parketas, parketas, kietas parketas ir kt.

FONDŲ RENGIMAS

Pagrindai klojimui: cemento įklojos, betoninės plokštės, anhidrito įpjovos.

Pagrindai turi būti sausimi (be kapiliarų įsiurbimo), stiprūs, švarūs, be riebalų, sklandžiai, be plyšių, paprastai sugeriantys. Prieš pateikdami paraišką, pašalinkite visus pažeidžiamus ūkius

bazės. Drėgnumas bazėse neturėtų viršyti 4%. Esant priežasčių nesuderinamumui, būtina atlikti parengiamąjį darbą: valymas, plovimas, šlifavimas, plyšių sandarinimas, konstrukcija ir temperatūra siūlės, gruntavimas.

Substratai turi būti gruntuojami su Bostik UNIDUR N. Silikono absorbiciniai paviršiai turi būti gruntuojami keliais sluoksniais (100-120 g / m²)

Prašau dėmesio! Jei yra kapiliarinės drėgmės kėlimo pavojus, substratas turi būti gruntuotas su Eponal 336.



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (1)

Внешний вид	kreminiai milteliai, pagaminti iš rišiklių, drėkinimo, sintetinių pluoštų, mineralinių užpildų ir specialių priedų grūdinimas.
Gatavo mišinio taikymo laikas	15 min. + 200 ° C
Atidarymas judėjimui	Per 2 valandas
Klijų naudojimas	po 3 iki 24 valandų 3 mm storio sluoksnyje 23 ° C temperatūroje ir 50% santykinės drėgmės
Taikymo temperatūra	Nuo +100 iki + 250C
Rekomenduojamas sluoksnio storis	Nuo 3 iki 10 mm galima nurodyti iki 15 mm
Maišymas su vandeniu	6 litrai vandens temperatūros nuo 8 0C iki 250C 25 kg mišinio
Mišinio sunaudojimas	1,5 kg / m ² 1 mm storio 3 mm minimalaus storio

(1) Techniniai duomenys pateikiami esant normalioms temperatūros vertėms ir santykiniam oro drėgnumui, paruoštiems pagrindams.

PARUOŠIMAS

Užpilkite 6 litrų vandens, esant 8 0C iki 250C temperatūrai, su kaučiuko skalde, tada pridėkite mišinį. Naudojant maišytuvą su antgaliu, sumaišoma, sukimosi greitis neturėtų viršyti 500 aps./min. Norint, kad mišinys nebūtų iš anksto pašildytas, pageidautina 300 apsisukimų per minutę.

PASTABOS

Šiltas grindys turi atitikti galiojančias taisykles ir technines specifikacijas. Visais atvejais reikia laikytis substrato džiūvimo trukmės. Šildymas turėtų būti sustabdytas 48 valandas iki statybos darbų pradžios. Palaipsninis šildymas atliekamas praėjus 48 val. Po grindų dangos klojimo.

PARAIŠKA

UNIDUR N pagrindo gruntavimas 100-150 g / m² vartojimui. Įmaišykite mišinį prie pagrindo ir paskleiskite jį flամандų mentele arba raki iki pageidaujamo storio. Norint pašalinti oro burbuliukus, rekomenduojama naudoti adatų volelį.

Reikia neišvengiamai dengti: arba jums reikia dažyti jį įprasto dažų grindų arba jums reikia pastatyti grindų danga ant jo. Negalite palikti jos atidarytos.

VALYMAS

Išvalykite įrankius vandeniu, kol produktas išdžius.

LAIKYMAS

6 mėnesiai uždarytoje gamybinėje pakuotėje sausoje vietoje. Apsaugokite nuo drėgmės ir aukštų temperatūrų.

PAKUOTĖ

Krepšys 25 kg - kodas 30608162

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

