

PRIMAIRE CONDUCTEUR

VANDENS PAGRINDO, ELEKTRAI LAIDUS DISPERSINIS GRUNTAS

PRIVALUMAI

- Pakeičia varines juostas ar elektrai laidžias išlyginamųjų mišinių sistemas
- Be tirpiklių
- Lengva naudoti
- Greitai džiūstantis
- Tinkamas grindiniam šildymui
- Atsparus baldams su ratukais

TAIKYMO SRITIS

PRIMAIRE CONDUCTEUR - vandens pagrindo, elektrai laidus dispersinis gruntas, skirtas sudaryti elektrai laidų sluoksnį po elektrai laidžiomis ar elektrostatinėmis kiliminėmis ar PVC grindų dangomis.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniais išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, faneros skirtos grindims, medžio.

Naudojant su Bostik elektrai laidžiais klijais, neleidžia susidaryti elektrostatinėms apkrovoms ir įtampai ligoninių operacinėse, kompiuterių patalpose, elektronikos gamybos patalpose, laboratorijose, telekomunikacijų centruose, darbo patalpose ir saugyklose.

Naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Grunto tipas	Vandens pagrindo, elektrai laidus, modifikuoto stireno akrilato polimerų dispersija
Spalva	juoda
Specifinė sunkio	Apie 1,00 +/- 0,05 g/cm ³
pH	Apie 9
Elektros varža	< 300,000 Ω (DIN 53276)
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +25°C. Pagrindo ir medžiagos temperatūra nežemiau +10°C
Džiūvimo laikas	3-5 val. klojant kilimines dangas, 12 val. klojant PVC dangas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios trukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

Jei likutinė drėgmė viršija reikalavimus (ypač naujose statybose) - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Anhidritinių pagrindų paviršius turi būti mechaniškai nušveistas ir nusiurbtas.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

Betoniniai paviršiai turi būti išlyginti Bostik mišiniais.

GRUNTAVIMAS

Įgeriantys paviršiai

Gerai suplakite tara, kad homogenizuotumėte konduktyvines daleles. Ant sauso pagrindo tepkite laidų gruntą tolygiai, visu plotu, naudodami smulkių porų porolono volelį. Venkite balų formavimosi. Prieš montuojant varines juostas, leiskite gruntui išdžiūti apie 2-4 val. (esant 20°C, 65% santykinei drėgmei). Naudojant PRIMAIRE CONDUCTEUR užtenka sumontuoti 1,5-2m ilgio varines juostas 40m2 grindų ploto, paliekant perimetru 15cm išvadus (įžeminimui, kurį turi atlikti elektrikas). Varines juostas priklijuokite COLLE CONDUCTRICE elektrai laidžiais klijais. Naudokite vieną varinę juostą 40m2 grindų ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS: po montavimo, įžeminimas turi būti atliktas kvalifikuoto elektriko, pagal galiojančius reguliavimus.

PASTABOS

- Vadovaukitės laidžių dangų gamintojo klojimo instrukcijomis.
- Po klojimo svarbu patikrinti visos sistemos elektros laidumą (pagrindo ir grindų dangos) pagal šalyje galiojančius standartus ir normas.
- Nenaudokite PRIMAIRE CONDUCTEUR prieš išlyginamąjį sluoksnį. Gruntas skirtas sukurti laidų sluoksnį, o ne padidinti sukibimą ar surišti.
- Visada gerai suplakite prieš naudojimą.

VALYMAS

Valykite šiltu vandeniu.

IŠEIGA

100-150 g/m².

SAUGOJIMAS

9 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +5°C - +30°C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su PRIMAIRE CONDUCTEUR gruntu, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis/paletėje	Barkodas
30509501	10kg taplykla	30	3549210001034

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

