

PRIMASOL R

AUKŠTOS KOKYBĖS GRUNTAS BE TIRPIKLIŲ, NAUDOJIMUI VIDUJE IR LAUKE

PRIVALUMAI

- Pagerina išlyginamųjų mišinių sukibimo savybes
- Suriša skirtingus pagrindus
- Lengva naudoti - tepamas voleliu
- Bekvapis
- Galimybė naudoti esant žemai temperatūrai (žemiausia 5°C)
- Naudojimui patalpų viduje ir lauke

TAIKYMO SRITIS

PRIMASOL R - paruoštas naudojimui gruntas be tirpiklių, pagerinantis sukibimo savybes tarp išlyginamųjų mišinių ir betoninių pagrindų, keraminių plytelių, molio keramikos, pusiau lanksčių ir vinilinių grindų plytelių, pagrindų su senais akrilinių ir neopreninių klijų likučiais.

PRIMASOL R taip pat tinkamas ant vandeniui atsparių MDP, faneros plokščių prieš liejant mišinius.

Gali būti naudojamas su industriniais grindų mišiniais patalpų viduje ir lauke.

Naudojimui patalpų viduje ir lauke.

Sienų pagrindai: gipso plokštės, gipso blokai, tinkas.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

| | |
|---|---|
| Grunto tipas | Sintetinių dervų vandens pagrindo skystis |
| Spalva | balta |
| Išdžiūvusios plėvelės spalva | skaidri |
| Specifinė sunkio jėga (NF T76.300) | Apie 1,05 +/- 0,01 g/cm ³ |
| Nedegus | |
| Dengimas | Savaime išsilyginančius mišinius liekite per 12 val. nuo gruntavimo |
| Džiūvimo laikas | Apie 30 min. įgeriamiems paviršiams; 1-1,5 val. neįgeriantiems paviršiams (priklausomai nuo temperatūros, santykinės drėgmės, ir pagrindo porėtumo) |
| Darbinė temperatūra | pageidautina +10°C - +25°C. Pagrindo ir medžiagos temperatūra nežemiau +10°C |
| Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -5°C | |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

Likutinės drėgmės kiekis pagrinduose neturi viršyti 3%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

GRUNTAVIMAS

Igeriantys paviršiai

Tepkite gruntą tolygiai naudodami porolono ar trumpo plauko volelį (išeiga apie 100g/m²). Neviršykite rekomenduojamos išeigos, venkite balų formavimosi. Leiskite išdžiūti apie 30 min. Esant reikalui, tepkite keletą kartų, kad pilnai prisotintumėte paviršių. Mišinius liekite tik gruntui pilnai išdžiūvus (džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, drėgmės, temperatūros ir užtepto grunto kiekio).

Neįgeriantys paviršiai

Tepkite gruntą plonu sluoksniu, tolygiai naudodami trumpo plauko volelį (išeiga apie 90-100g/m²). Neviršykite rekomenduojamos išeigos, venkite balų formavimosi. Leiskite išdžiūti apie 90 min. Mišinius liekite po 6-12 val. po grunto užtepimo.

Anhidritiniai pagrindai

Anhidritinių pagrindų drėgmės lygis neturi viršyti 0,5%. Pagrindo paviršių nušveiskite. Pašalinkite dažų, skiedinio, tinko ir kt. likučius. Užtepkite neskiestą gruntą (išeiga apie 100g/m²) ir leiskite išdžiūti bent 2 val. prieš liejant lyginamuosius mišinius.

PASTABOS

- Grindinio šildymo sistema turi atitikti esamus reikalavimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki darbų pradžios. Įjunkite po 48 val. palaipsniui didinant temperatūrą. Nenaudokite, jei grindinis šildymas yra įjungtas.
- Laikykitės nurodyto džiūvimo laiko.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valyti šiltu vandeniu.

IŠEIGA

90-100 g/m² sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo.

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +5°C - +30°C temperatūrai. Atsparūs šalčiui iki -5°C.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su PRIMASOL R gruntu, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos normų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

| Kodas | Pakavimas | Kiekis/paletėje | Barkodas |
|----------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 30042422 | 2 kg skardinė, po 5 vnt. pakuotėje | 180 | 3549210004332 |
| 30042423 | 5 kg skardinė | 72 | 3549210030737 |
| 30042424 | 20 kg skardinė | 24 | 3549210030744 |

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

