

PRIMER 5075

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienkomponentis gruntas skirtas naudoti su Bostik PU Construction Jointing 2637, Silmax Building 2620 ir Multi Seal 2640 hermetikais. Padidina sukibimą su paviršiais. Grunto sluoksnis atsparus oro sąlygoms. Džiūna dėl drėgmės esančios ore. Gruntas chemiškai sulimpa su hermetiku.

TAIKYMO SRITIS

Naudojamas porėtų paviršių, tokių kaip betonas, plytos, akmuo, medis gruntavimui prieš tepant PU Construction Jointing 2637, Silmax Building 2620, Multi Seal 2640 hermetikus. Svarbu gruntu apdoroti aliejuotą medieną, pavyzdžiui, tikmedį. Gruntas gali būti naudojamas ant daugelio metalų ir plastikų. Prieš naudojant, išbandykite.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas. Tarpą tepkite teptuku kol prisotinsite paviršių. Jei paviršius labai įgeriantis – tepkite du kartus. Leiskite džiūti 30 min. arba kol paviršius bus sausas, bet ne ilgiau 4 val. (esant +23°C). Dėmesio: Gruntas patamsėja veikiamas šviesos ir gali dažyti šviesius paviršius. Jei pakuotė pakartotinai atidaroma, grunto spalva gali tapti gelsva – tuomet grunto nebenaudokite.

SAUGUMO INFORMACIJA

Produktas labai degus ir gali būti kenksmingas. Produkto naudojimui reikalinga efektyvi ventiliacija arba A2 tipo kvėpavimo apsauga. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS	
Konsistencija	Žemo klampumo
Džiuvimo sistema	Dėl oro drėgmės
Tankis	Apie 0,9
Kietos medžiagos	Apie 30%
Tirpiklis	Ksilenas, MEK
Skiedimas	Neskiedžiamas
Degumas	Nedegus
Pliūpsnio temperatūra	+1°C
Saugojimas	9 mėn. gamyklinėje pakuotėje
Spalva	Skaidri, gelsva
Išeiga	Apie 100 m siūlės/l

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

